

## weber SM 215 pront



### Produktvorteile

- Anwendung innen und aussen
- Ausgleichen von Unebenheiten bis ca. 20 mm
- Schnell aushärtend von 5-25 °C
- Bereits nach 3 Stunden verlegereif
- Schwundarm aushärtend

Rapid Ausgleichsmörtel

### > Produkteigenschaften

- schnellabbindend auch bei kühlen Arbeitsbedingungen
- schnellabbindend von 5-25 °C
- leichte Verarbeitbarkeit
- Oberflächenbearbeitung, bereits nach 1-2 Stunden; Verlegung von Oberbelägen, bereits nach 3 Stunden; Applikation einer Abdichtung nach 2 Tagen
- schwundarm aushärtend
- in abgebundenem Zustand wasserfest sowie Frost/Tauwechselbeständig
- CS IV klassifiziert nach SN EN 998-1
- Emicode EC1 zertifiziert (sehr emissionsarm)



### > Anwendungsbereich

- innen und aussen
- für Wände und besonders für Böden
- zum Ausgleichen von zementären Untergründen (z.B. Beton, Mauerwerk, Zementputz usw.) vor der Verlegung von Keramik und Naturstein; sowie Bildung von Gefälle auf Balkonen und Terrassen
- zum Ausbessern von Kiesnestern und Wiederherstellen von abgebrochenen Kanten und Ecken
- Schichtdicken über 20 mm (bis 50 mm): mit **weber SM 550**
- bei besonderen Anforderungen, wie im Aussenbereich, kann mit weber latex vergütet werden
- weber SM 215 pront ist stets mit einem Oberbelag zu belegen

Anwendungsgrenzen

- nicht geeignet für Holz, Farben und Metall
- nicht auf gipshaltige Untergründe
- nicht als Boden-Endbelag geeignet

### > Besondere Hinweise

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verlegeanleitungen, etc. (SIA, SPV, Baustofflieferanten, etc.) sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten.

Sicherheitshinweis

Sicherheitsdatenblatt beachten

Gewährleistungshinweis

Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.

### > Verpackungseinheiten

Inhalt: 25 kg

Farbe: grau

Lagerung: trocken mindestens 12 Monate

Sicherheitsdatenblatt



Sicherheitsdatenblatt weber SM 215 pront

## Prüfzeugnis



Prüfzeugnis weber SM 215 pront

## Leistungserklärung



Leistungserklärung weber SM 215 pront

### > Untergrundvorbereitung

- rissfrei, formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber und trocken
- stark saugende Untergründe vornässen bzw. mit **weber grund rapid** grundieren
- auf nicht saugende Untergründe und auf Beton (ohne Sinterhaut) Rapid Haftbrücke **weber SM 110 roc** applizieren

### > Verarbeitung

- mit Rührwerk und sauberem Wasser knollenfrei mischen
- mit Glättekelle auf den Untergrund Kontaktschicht vollflächig auftragen und ausgleichen

### > Allgemeine Hinweise

- nicht bei starker Wärme und Zugluft verarbeiten, frisch aufgetragene Schicht schützen
- angesteiften Mörtel (in Abbindungsprozess) nicht mehr verwenden

### > Technische Angaben

Materialbasis: Schnellzement

Anwendung: Innen und aussen

Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C (Untergrund, Luft, Werkstoff)

Anmachwasser: 5 Liter/25 kg

Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten\*

Materialbedarf: 1.4 kg/mm/m<sup>2</sup>

Auftragsdicke: 2-20 mm

Aushärtezeit:\*

Oberflächenbearbeitung:

glätten: nach ca. 1 Stunde

hobeln/aufrauen: nach ca. 1-2 Stunden

Verlegereif: für Keramik: nach 3 Stunden\*

Druckfestigkeit:

1 Tag: 8 N/mm<sup>2</sup>

28 Tage: 15 N/mm<sup>2</sup>

Lagerung: Trocken mindestens 12 Monate

\*bei +23 °C ohne Zugluft und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Bei höheren Temperaturen werden diese Zeiten verkürzt, bei tieferen verlängert.

### > Verbrauch / Ergiebigkeit

1.4 kg/mm/m<sup>2</sup>

Stand: Februar 2015

Saint-Gobain Weber AG

Technoramastrasse 9

8404 Winterthur

Tel. 052 244 40 00 / Fax 052 244 40 41