

Renovierfarbe EASYFRESH

Die Farbe, die mehr kann



Anwendungsbereiche:

- **Universell einsetzbar** als **hochwertige Innenraum- und Renovierfarbe**, zum Streichen von bestehenden strukturierten und glatten Untergründen.
- **Ideal für den Wohnbereich, Flure, Treppenhäuser, Bäder** (nicht im Spritzwasserbereich, etc.).
- Für **Wand** und **Decke**.
- Einsatzbereich **innen**.

Produkteigenschaften:

- **Mineralisch, atmungsaktives** und **wasserdampfdurchlässiges** Produkt.
- **Strukturerhaltend** – schlämmt die bestehende Struktur der Oberfläche nicht zu.
- **Gebrauchsfertig**.
- **Lösemittelfrei, emissionsarm, weichmacherfrei und ohne Konservierungsmittel**.
- **Hohe Deckkraft** und **sehr abriebfest**.
- **Einfärbbar** mit *Knauf Compact-Color*.
- **Sehr leicht** zu verarbeiten.
- **Farbton: schneeweiß**
- **Glanzgrad: stumpfmatt**
- **Erfüllt** die Produkteigenschaften nach **DIN EN 13300**.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Bindemittel-System:

Mineralisch mit Polymerdispersion

Einsatzbereich:

Innen

Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter + 5 °C und über +25 °C verarbeiten
<u>Verbrauch pro m²:</u>	Ca. 120 g/m ² bei glatten Untergründen bis ca. 230 g/m ² bei strukturierten Untergründen
Ergiebigkeit eines 7,5 kg Eimers:	Ca. 32,6 – 62,5 m ² , je nach Untergrund
Anmischverhältnis:	Gebrauchsfertige Mischung
Trocknungszeit*:	Handtrocken nach ca. 3 Stunden. Durchgetrocknet nach ca. 12 Stunden

**Richtwerte bei +25 °C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit*

Materialtechnische Daten

Materialbasis:	Calciumaluminatsulfat, Titandioxid, Kunstharzdispersion, Wasser und Additiven
Lagerfähigkeit:	Mindestens 18 Monate
Lagerbedingungen:	Kühl und trocken. Vor Frost, höheren Temperaturen und direkter Sonnenstrahlung schützen.
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	Knauf Renovierfarbe EASYFRESH 7,5 kg Eimer: 415121 / 4006379080564

Technische Daten nach DIN EN 13300

Maximale Korngröße:	fein (< 100 µm)
Kontrastverhältnis:	Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von 7 m ² /l bzw. 140 ml/m ²
Nassabriebsbeständigkeit:	Klasse 2 entspricht scheuerbeständig nach DIN 53778
Farbton:	Weiß; RAL: ca. 9016
Glanzgrad:	stumpfmatt
Dichte:	ca. 1,27 – 1,33 g/cm ³

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

GRENZWERTE FÜR DEN VOC-HÖCHSTGEHALT VON FARBEN UND LACKEN.

Produktunterkategorie: a (Typ: Wb): 30 g/L.

VOC-Gehalt: < 0,1 % (< 1 g/L).

Untergrund:

Der Untergrund muss tragfähig, wasserfest, trocken, fest, sauber, staub- und trennmittelfrei sein. Haftungsmindernde Rückstände sind zu entfernen.

Um angrenzende Bauteile zu schützen, sollten diese vorab mit einer geeigneten Folie abgeklebt werden.

Geeignete Untergründe sind z.B.: mineralische Putze (außer Lehmputze), Dekorputze, Gipsputze, Kalk-Zement-Putze, Zementputze, Kalkputze, Gips- und Gipsfaserplatten, festsitzende Tapeten und Farbanstriche auf Dispersions- und Silikatbasis, o.ä.

Grundieren:

Stark saugende Untergründe müssen mit *Knauf Tiefengrund* vorbehandelt werden.

Anmischen:

Knauf Renovierfarbe EASYFRESH ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt verarbeitet.

Optionales Einfärben mit *Knauf Compact-Color*:

Knauf Renovierfarbe EASYFRESH kurz aufrühren. Anschließend *Knauf Compact Color* je nach gewünschter Farbintensität einstreuen und ca. 2 Minuten mit einem elektrischen Rührquirl durchrühren, bis keine weißen oder bunten Schlieren mehr erkennbar sind.

Nach dem Durchrühren ca. 5 Minuten ruhen lassen und anschließend nochmals ca. 2 Minuten durchrühren. Dabei gründlich Ecken und Boden abfahren, damit sich die Farbpigmente gleichmäßig und restlos auflösen. Es kann beliebig viel *Knauf Compact-Color* eingerührt werden.

Compact-Color nicht aufteilen! Jeweils volle Verpackungseinheit pro Gebinde *Renovierfarbe EASYFRESH* verwenden.

Eine optimale und schnelle Durchmischung erreicht man mit einem Rührquirl, der das Material von der Oberfläche an den Grund des Gefäßes zieht (z.B. Collomix Turbomixer LX120S).

Verarbeitung:

Knauf Renovierfarbe EASYFRESH mit einem elektrischen Rührquirl gründlich aufrühren. Anschließend das Material satt, gleichmäßig und unverdünnt auf den Untergrund auftragen. Dazu für glatte bis leicht strukturierte Untergründe (bis 0,5 mm Korngröße) eine hochwertige Farbwalze (Walzenbreite 18 cm, passend zum Eimer) mit einer Florhöhe von ca. 9 mm benutzen. Für stärker strukturierte Untergründe (ab 1,0 mm Korngröße) eine Farbwalze mit max. 14 mm Florhöhe (z.B. die *Knauf Auftragswalze*) benutzen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.

Bei längeren Arbeitspausen Deckel schließen. Einmal geöffnetes Gebinde möglichst vollständig verarbeiten.

Ergänzende Hinweise:

- Um im Farbton gleichmäßige Flächen zu erzielen, Material mit gleicher Chargennummer verwenden.
- *Knauf Renovierfarbe EASYFRESH* kann mit *Knauf Compact Color* eingefärbt werden. Bitte beachten Sie, dass zum Erzielen des Mustertons (Basis 10 kg *Knauf EASYPUTZ*) bei 7,5 kg *EASYFRESH* die doppelte Menge *Compact Color* benötigt wird. Die Farbgebung von *Knauf Renovierfarbe EASYFRESH* kann sich zum Musterton (Basis 10 kg *Knauf EASYPUTZ*) minimal unterscheiden, deshalb mit *Compact Color* eingefärbte Untergründe nur vollflächig überstreichen.
- *Knauf Compact Color* nicht aufteilen.
- Jeweils volle Verpackungseinheit pro Gebinde Farbe bzw. System verwenden.
- Bei kontrastreichen Untergründen ist unter Umständen ein zweiter Anstrich notwendig.
- Werkzeug unmittelbar nach Gebrauch mit reichlich warmem Wasser reinigen.
- Hohe Umgebungstemperaturen, Zugluft oder erwärmter Untergrund verkürzen die Verarbeitungszeit
- Gerade Abschlüsse erreicht man durch Abkleben mit Klebeband.
- *Knauf Renovierfarbe EASYFRESH* trocknet strahlend weiß aus. Bitte beachten: *Knauf Renovierfarbe EASYFRESH* erhält erst im Laufe der Trocknung seine strahlend weiße Farbe.
- Zu *Knauf Renovierfarbe EASYFRESH* dürfen keine anderen Materialien außer *Knauf Compact-Color* gemischt werden.
- *Knauf Renovierfarbe EASYFRESH* ist nicht für die Verarbeitung mit Farbsprühgeräten geeignet.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
- Nicht haftenden Tapeten entfernen und den Untergrund mit *Knauf Tiefengrund* behandeln
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten www.knauf.de/diy erhältlich.

Knauf Bauprodukte**GmbH & Co. KG**

Postfach 10

D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte: 09323/31-1647

Internet: www.knauf.de/diyE-Mail: info-bauprodukte@knauf.com

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, August 2026