

Classe "Lively"

Lorsque l'on décide d'acheter un nouveau parquet, il ne suffit pas de choisir la couleur et l'essence du bois. En effet, la classe du revêtement de sol est également un point décisif pour l'effet global dans votre maison. Les classes des parquets vous servent de catégorisation, qui décrit l'aspect du revêtement de sol.



Exemple de surface



Remarques – surfaces non visibles: toutes les caractéristiques sont autorisées sans restriction de taille ou de quantité, à condition qu'elles n'affectent pas la résistance ou la durabilité du sol. Cette classe ne doit pas contenir plus de 5 % de bois provenant de la classe rustique suivante. Le bois étant un produit naturel, sa couleur et sa structure varient. La couleur du bois peut changer sous l'influence des rayons du soleil (lumière UV). Des différences de couleur notables par rapport à l'échantillon peuvent donc se produire lors d'une nouvelle livraison. Les dimensions indiquées (taille des nœuds, longueur des fissures, etc.) sont approximatives et peuvent varier vers le haut ou vers le bas.

Cette classe se caractérise par un large jeu de couleurs et de structures qui soulignent le caractère naturel du bois. Des nœuds sains, des aubiers et des parties centrales assurent une image globale vivante entre l'aspect équilibré et rustique des surfaces.

Caractéristiques de la classe

Désignation	Supplément
Nœuds isolés	autorisé
Nœuds non traversants	autorisé, jusqu'à 70 mm
Nœuds traversants	autorisé, jusqu'à 50 mm
Nœuds alaires	autorisé
Formation d'écorces	non autorisé
Légères fissures	autorisé
Fissures éclair	autorisé, en nœuds
Fissures surfaciques	autorisé, jusqu'à 250 longueur
Surfaces enduites	autorisé
Aubier sain	autorisé, jusqu'à 30 mm
Différences de couleur	autorisé, vaste jeu de couleurs
Rayons médullaires (miroir)	autorisé
Noyau sain	autorisé

Les zones ouvertes (causées par des caractéristiques telles que des nœuds traversants) sont enduites de manière optimale afin de créer une surface fermée et de haute qualité.



Nœuds isolés



Nœuds non traversants



Nœuds traversants



Nœuds alaires



Fissures éclair



Fissures surfaciques



Surfaces enduites



Aubier sain



Noyau sain