

Blähton gebrochen

Anwendung

- als Drainageschicht in grossen Töpfen und Balkontrögen
- als Komponente für Erdmischungen



Eigenschaften

– pH-Wert (H ₂ O) ca.	8.6
– Salzgehalt ca.	1.0 mS
– Volumengewicht trocken*	400 kg/m ³
– Volumengewicht feldfeucht*	430 kg/m ³
– Volumengewicht bei max. Wasserkapazität*	590 kg/m ³
– Maximale Wasserkapazität (WK)**	20.4 %
– Luftporenvolumen (LP) bei max. WK**	57.9 %
– Porenvolumen total (WK + LP)**	78.3 %
– Wasserdurchlässigkeit mod Kf**	41.2 cm/min
– Einbauverdichtung in Bezug auf Füllvolumen	15 %
– Mineralischer Anteil	100 %

* Nach FLL-Richtlinien ** Nach SFG-Richtlinien

	+	++	+++	++++
Verdichtbar				
Volumenbeständig / Struktur stabil				
Gutes Wasserrückhaltevermögen				
Gute Drainagewirkung				
Blasen / Pumpen				

Zusammensetzung

Blähton gebrochen*



*Blähton ist natürlicher Ton. Er wird im Drehofen bei über 1200°C gebrannt. Die Tonkügelchen dehnen sich dabei aus und bilden Poren. Die Oberfläche schmilzt und bildet eine schützende Aussenhaut.

Liefereinheiten

Inhalt	EURO-Palette	Halb-Palette	Versandereinheit	Spezifikationen	Artikel-Nr.
			lose	4–16 mm	602 000 00
 2.0 m ³			Big Bag	4–16 mm	602 900 34

Auf Anfrage

			lose, geblasen	4–16 mm	602 000 01
---	--	--	----------------	---------	------------