

Argile expansée concassée

Utilisation

- comme couche de drainage dans les grands pots ou bacs de terrasse
- comme composant pour les mélanges de terre



Propriétés

– pH à l'eau env.	8.6
– teneur en sel env.	1.0 mS
– poids volumique sec*	400 kg/m ³
– poids volumique humide*	430 kg/m ³
– poids volumique lors de capacité max. en eau*	590 kg/m ³
– capacité en eau maximale (CE)**	20.4 %
– volume d'air (VA) lors CE max.**	57.9 %
– porosité totale (CE + VA)**	78.3 %
– bonne perméabilité «mod Kf**»	41.2 cm/min
– tassement d'env. (lors de la mise en place par rapport au volume de remplissage)	15 %
– part minérale	100 %

* selon directives FLL ** selon directives ASVE

	+	++	+++	++++
carrossable				
volume résistant / structure stable				
bonne rétention d'eau				
bon effet drainage				
soufflage / soufflage par pompage				

Composition

argile expansée concassée*



*L'argile expansée est de l'argile naturelle. Brûlée à plus de 1200°C dans un four cylindrique. Les petites boules d'argile se dilatent, d'où la formation de pores à l'intérieur. Quant à la partie extérieure, elle forme ainsi une coque protectrice.

Unités de livraison

Contenance	Palette EUR	Demi- palette	Unités de livraison	Spécifications	N° d'article
			vrac	4–16 mm	602 000 00
2.0 m ³			Big Bag	4–16 mm	602 900 34

Sur demande

			vrac, soufflé	4–16 mm	602 000 01
--	--	--	---------------	---------	------------