

Le mortier de ragréage / colle weber multi 280 est un mortier adhésif spécial pour l'intérieur et l'extérieur à base de ciment, granulométries choisies et additifs d'amélioration de l'adhérence.



DOMAINE D'APPLICATION

Pont d'adhérence sur le béton, d'autres supports lisses non absorbants tels que le Styrodur et similaire pour l'application ensuite d'enduits à base de chaux, de chaux-ciment et de ciment à l'intérieur et à l'extérieur. Enduit en couche mince sur le béton. Convient très bien comme enduit feutré pour les surfaces du soubassement.

LA PRÉPARATION DE SURFACE

weber multi 280 s'applique sur du béton et autres supports lisses, ainsi que des enduits de fond porteurs. Le support doit être porteur, sec, propre et exempt d'éléments non adhérents. Pour des supports critiques, procéder à un essai de contrainte d'adhérence. Humidité résiduelle du béton : max. 3 pour cent de masse.

MISE EN OEUVRE

Avec toutes les pompes mélangeuses courantes. Saupoudrer weber multi 280 à la main dans de l'eau et brasser au mélangeur jusqu'à l'obtention d'une consistance appropriée pour la mise en œuvre, sans grumeau. En tant que pont d'adhérence, dresser verticalement à la truelle dentée grossière (denture env. 10 mm). Temps de repos min. 3 jours. Convient également comme pont d'adhérence pour un enduit raclé monocouche. Comme enduit en couche mince, appliquer à env. 3-5 mm, planer. Comme enduit fini (enduit feutré), réappliquer à l'épaisseur du grain après raidissement et feutrer.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Loi sur les produits chimiques : Xi (irritant) selon la législation sur les produits chimiques.

PLUS D'INFORMATIONS



Conditionnement:

weber multi 280 est livré en sacs de 25 kg, en papier spécial résistant à l'humidité.

Stockage:

En emballage d'origine, le matériau en sacs se conserve au moins 9 mois sans détérioration de qualité, dans des locaux secs et bien aérés.

CONSOMMATION / RENDEMENT

Prévoir la consommation moyenne suivante :

- application 5 mm: consommation env. 7 kg/m²
- ces valeurs se rapportent à un support plan
- 1 tonne mortier de ragréage / colle weber multi 280 produit env. 700 l de mortier frais
- en couche de 5 mm d'épaisseur, la surface d'enduit est d'env. 140 m²
- grain 1,2 mm. Application min. 3 mm, max. 10 mm

DOCUMENTATION



Fiche sécurité weber multi 280

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C et supérieures à +30°C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé contre l'action des intempéries (soleil, vent, pluie et gel). Aucun additif étranger ne peut être ajouté au produit. Cette fiche technique a pour but de vous conseiller. Aucune contrainte juridique ne pourra en découler. Notre garantie se limite à la qualité de la marchandise livrée. Sont applicables les normes SIA V 242/1 «Crépissages et travaux de plâtrerie», celles des fiches techniques ASEPP (Association suisse des entrepreneurs plâtriers peintres) et les règles générales de l'art de construire.