

Cpépi à la taloche MARMORAN CARRARA A 110

Crépi de finition sur base d'une dispersion organique de résine de qualité insaponifiable. Agrégats et pigments purement minéraux.

- ouvert à la diffusion de vapeur grâce à sa structure microporeuse
- durablement résistant aux intempéries et hydrophobe
- faible prise d'eau
- faible sensibilité aux salissures
- bonne adhérence sur supports secs



DOMAINE D'APPLICATION

Le MARMORAN CARRARA crépi taloche peut s'appliquer sur tous les supports sains, solides et stables.

LA PRÉPARATION DE SURFACE

Le support doit être sec, propre (les résidus de produits de décoffrage sont à éliminer) et absorbant. Selon état, traiter la surface à la couche de fond MARMORAN, au fond pénétrant ou au fond isolant.

MISE EN OEUVRE

Le MARMORAN CARRARA crépi taloche extérieur est livré prêt à l'emploi. Une éventuelle adaptation de la viscosité peut se faire par adjonction d'un peu d'eau. Le contenu du bidon est à brasser avant l'emploi. N'utiliser que des outils et ustensiles inoxydables. Le crépi s'applique à la truelle en couche de 1,5 fois l'épaisseur du grain. La surface est structurée au frottoir en bois, en plastique ou en plexiglas.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Selon les conditions de chantier, l'opération peut se faire durant les 15-20 min. suivant l'application. Ce type de produit donne une structure striée (en négatif).

INFORMATIONS GÉNÉRALES

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5°C ou supérieures à +30°C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

REMARQUES PARTICULIÈRES

Teintes: Le MARMORAN CARRARA crépi taloche s'obtient en blanc nature et dans toutes les teintes de la collection MARMORAN. Sur demande, en teintes spéciales (fournir un échantillon de 12 x 12 cm, au minimum). Spécifications: hors classe de toxicité et exempt de solvant (KEL-CH).

PLUS D'INFORMATIONS

UNITÉS DE D'EMBALLAGE



Bidons plastique de 25 kg. À l'abri du gel et de la chaleur, en emballages bien fermés, 6 mois.

CONSUMMATION / FERTILITÉ

Selon la qualité du support, de sa structure et des conditions climatiques, la consommation se situe vers env. :

- 0,5 mm 1,0–1,5 kg/m²
- 1,0 mm 1,7–2,2 kg/m²
- 1,5 mm 2,2–3,0 kg/m²
- 2,0 mm 2,5–3,2 kg/m²
- 3,0 mm 3,7–4,5 kg/m²
- 4,0 mm 4,8–5,8 kg/m²
- 5,0 mm 5,5–6,5 kg/m²

DOCUMENTATION



Fiche sécurité Cpépi à la taloche MARMORAN CARRARA A 110

PRODUITS ASSOCIÉS

Fond MARMORAN G 110

Couche de fond (diluable)

Fond MARMORAN G 111

Couche de fond (prêt à l'emploi)