Fiche produit

SIGA-*Majcoat® 150 SOB / Majcoat® 150*

Actualisée le : 14.06.2019

Norme de référence : EN 13859-1 / -2

Distributeur : SIGA

Type d'application : Membrane pare-pluie / lé de sous-toiture avec/sans adhésif intégré,pour une enveloppe de bâtiment durablement étanche à la pluie et au vent

Mode de pose : voir mode d'emploi

Palette : 30 rlx. (Majcoat 150 SOB 1.5m) / 20 rlx. (Majcoat 150 3.0m)

Composition : 3 couches; film protégé de chaque côté par un non-tissé en PP

Caractéristiques :

		Normes	Unités	Valeurs
Dimensions	longueur largeur droiture	EN 1848-2 EN 1848-2 EN 1848-2	m m -	50 1.5 / 3.0 approuvée
Grammage **Epaisseur**		EN 1849-2 EN 1849-2	g/m^2 mm	150 0.55
Résistance au déchirement (clou)*	sens longitudinal sens transversal	EN 12310-1	N	180 220
Propriétés de traction : **Allongement à la rupture***	sens longitudinal sens transversal	EN 12311-2	%	60 70
Epaisseur d'air de diffusion équivalente s_d **Perméabilité à la vapeur d'eau**		EN ISO12572 EN ISO12572	m $g/(m^2*d)$ $g/(m^2.h.mmHg)$	0.05 380 1.9
Classement au feu		EN 13501-1	classe	E
Résistance à la pluie battante		TU Berlin		
Résistance à la pénétration de l'air		EN13859-2:2010	$m^3/(m^2*h*50PA)$	0,00
Résistance thermique			°C	-40 °C à +80 °C
Propriétés de traction : **Résistance en traction***	sens longitudinal sens transversal	EN 12311-2	N/50 mm	315 220
Résistance en traction (vieilli)**	sens longitudinal sens transversal	EN 12311-2	N/50 mm	310 190
Résistance à la pénétration de l'eau		EN 1928	-	W1
Résistance à la pénétration de l'eau (vielli)**		EN 1928	-	W1

*moyenne

**Essai de vieillissement : selon annexe C NF EN 13859-2, 1000 h UV, conformément au DTU 31.2 P1-2 Mai 2019 pour une exposition maximale de 3 mois en phase chantier.