

Grosfillex®



GX POWER

FÜR WANDVERKLEIDUNGEN AUS HOHLKAMMER-PVC



GX POWER

AKRYLLEIM MIT BESONDERER HAFTKRAFT FÜR WANDVERKLEIDUNGEN AUS HOHLKAMMER-PVC

VORZÜGE

- Einfaches und schnelles Auftragen direkt aus der Patrone
- Geruchlos, lösemittelfrei und 0% Isocyanate und Silikon
- Hohe Anfangshaftung
- Reduzierte Viskosität, leicht herauszupressen bei Umgebungstemperatur
- Ausgleich von Unregelmäßigkeiten von bis zu 4 mm

ANWENDUNGSBEREICHE

- Anbringung von Wandverkleidungen aus Hohlkammer-PVC
- Geeignet für Produkte mit einem Gewicht unter 2 kg/m²
- Für poröse Oberflächen geeignet. Je nach Oberflächenstruktur kann das Auftragen einer Kontaktgrundierung erforderlich sein
- Für den Einsatz in Innenräumen

TECHNISCHE DATEN

- Basis: Dispersionsacrylat
- Dichte: +/- 1,46g/cm³
- Konsistenz: Paste
- Farbe: weiß
- Ergiebigkeit: +/- 2m²
- Einsatztemperatur: +5°C bis +40°C - frostempfindlich
- Temperaturbeständigkeit (nach vollständiger Trocknung): +5°C bis +40°C
- Neu positionierbar: +/- 15 Minuten
- Definitive Haftung: 24 bis 48 Stunden (je nach T°C)

ANWENDUNG

- Vor Beginn der Arbeiten sollte zunächst ein Hafttest durchgeführt werden.

1 - UNTERGRUNDVORBEREITUNG

- Leim nicht bei Temperaturen unter +5°C auftragen
- Der Untergrund muss gesund, sauber, trocken und fettfrei sein. Entfernen Sie bei Renovierungsarbeiten alte Leim- und Farbrückstände und nicht tragende Schichten sind vollständig zu entfernen.
- Einer der beiden Untergründe muss absorbierend sein. Ansonsten wird der Einsatz einer Kontaktgrundierung empfohlen.
- Stark absorbierende, poröse oder nicht verschleißfeste Oberflächen müssen mit einer Grundierung vorbehandelt werden.

2 - VERKLEBEN

- Tragen Sie den Leim entweder punktförmig oder als Strang mithilfe einer geeigneten Pistole auf das Paneel auf. Tragen Sie keinesfalls den Leim auf der gesamten Paneeloberfläche auf.
- Bringen Sie das Paneel an der Wand an (bei Bedarf können Sie es neu positionieren)
- Fest andrücken.
- Korrekturen sind bis maximal 15 Minuten nach dem Leimauftrag möglich

3 - REINIGUNG

- Frischer Leim kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie das Werkzeug sofort nach dem Einsatz mit Wasser.
- Bereits gehärteter Leim kann nur manuell entfernt werden.

SICHERHEITSHINWEISE

- Kontakt mit Augen und Haut vermeiden.
- Bei Hautkontakt das Produkt mit einem Tuch oder einem Papier entfernen und die betroffenen Hautbereiche mit Wasser und Seife reinigen. Bei anhaltenden Hautreizungen ärztlichen Rat einholen.
- Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Nach Verschlucken Mund ausspülen und anschließend reichlich Wasser trinken, kein Erbrechen herbeiführen und sofort ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

LAGERUNG UND AUFBEWAHRUNG

- 15 Monate in der geschlossenen Originalverpackung, an einem kühlen und trockenen Ort zwischen +5°C und +40°C - Vor Frost schützen

KONDITIONIERUNG

- 310ml-Patrone (450g)
- Karton mit 12 Patronen