# weber ip 222

*(maxit ip 222)*

weber ip 222 Einschicht-Weissputz ist ein Mineralischer Weissputz für Decken und Wände im Innenbereich auf Basis von Gips, Weisskalkhydrat, Kalksand und organischen Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitbarkeit.

- Sehr feine Oberfläche
- Leicht zu verarbeiten
- Verarbeitungszeit ca. 80 Minuten

## ANWENDUNGSGEBIET

weber ip 222 kann als Einschichtputz, Glättputz oder als Weissputz auf Grundputz im Innenbereich auf Wände und Decken angewendet werden. Ist geeignet für nachfolgende Anstrich- und Tapetenarbeiten.

## UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss stabil, sauber und saugend sein. Als Untergründe eignen sich Grundputze aller Art, sowie Backstein, Kalksandstein und Porenbeton. Auf Beton und besonders bei Gipsbauplatten ist vorgängig eine Haftbrücke mit MARMORAN G 810 oder weber haft 260 aufzutragen. In Nassräumen auf Wände für Aufnahme von Keramischen Wandplatten ist weber ip 222 nicht geeignet.

## VERARBEITUNG

weber ip 222 Weissputz wird von Hand in sauberes Wasser eingestreut. weber ip 222 wird von Hand auf normal saugenden, tragfähigen, sauberen und trockenen Untergrund aufgetragen. Er ist einschichtig auszuführen. Es ist darauf zu achten, dass hohe Luftfeuchtigkeit (Kondensat) sowie schnelles Heizen vermieden werden, da es zu einer Minderung der Eigenfestigkeit kommen kann.

## PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Chemikaliengesetz: Gemäss Chemikalienrecht Xi (reizend).

## ALLGEMEINE HINWEISE

Die Verarbeitung darf bei Temperaturen unter +5°C und über +30°C nicht erfolgen. Während und nach allen Applikationen müssen die Produkte vor Witterungseinflüssen (Sonne, Wind, Regen und Frost) geschützt werden. Fremdzusätze irgendwelcher Art dürfen nicht beigemischt werden. Dieses Merkblatt will Sie beraten. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Unsere Gewährleistung beschränkt sich auf die Qualität der gelieferten Ware. Es gelten die Normen der SIA V 242/1 «Verputz und Gipsarbeiten», der Merkblätter des SMGV (Schweizerischer Maler- und Gipsermeisterverband) und die allgemeine Regel der Baukunde.

## MEHR INFORMATIONEN

### VERPACKUNGSEINHEITEN

Lieferform:

weber ip 222 Einschicht-Weissputz wird in feuchtigkeitsgeschützten Spezialpapiersäcken zu 25 kg geliefert.

Lagerung:

In trockenen, gut belüfteten Räumen bleibt das in Säcken orginalverpackte Material ohne Qualitätsbeeinträchtigung mindestens 6 Monate lagerfähig.

### VERBRAUCH / ERGIEBIGKEIT

Es ist mit folgendem durchschnittlichen Materialverbrauch zu rechnen:

- Auftrag 1 mm
- Verbrauch 1 kg/m²

### DATENBLÄTTER

Sicherheitsdatenblatt weber ip 222

## BESONDERE HINWEISE

Mindestauftragsstärke:

- auf Decken (Beton) 5 mm
- auf Wänden (Backstein usw.) 10 mm
- Grundputze 2 mm