

weber 700 basic

Klebemörtel



- Anwendung innen und aussen
- Boden und Wand
- Geeignet für Fussbodenheizung

Anwendungsbereich

- Innen und aussen
- Boden und Wand
- Zur Verklebung keramischer Beläge (Steingut, Steinzeug, Feinsteinzeug)
- Auf zementäre Untergründe sowie Anhydrit-Estrich
- Geeignet auf Fussbodenheizung

Produkteigenschaften

- Einfache Verarbeitung
- C2 TE nach SN EN 12004
- EMICODE ECI R PLUS (sehr emissionsarm)
- Begehbar nach ca. 16 h*
- Verfugbar nach ca. 24 h*
- Voll belastbar nach ca. 7 Tagen*

Untergrundvorbereitung

Untergrund muss rissfrei, formstabil, tragfähig, fettfrei, sauber und trocken sein. Gipshaltige und stark saugende Untergründe vorgängig mit webergrund basic grundieren. Glatte Untergründe mit Haftbrücke weberhaft basic oder weber SM 110 roc versehen.

Verarbeitung

weber 700 basic mit sauberem Wasser (ca. 6.5 l / Sack) mit geeignetem Rührwerk homogen und knollenfrei anmischen. Kontaktschicht auf den Untergrund auftragen. Anschliessend Klebebett mit geeignetem Zahnspachtel aufziehen.

Besondere Hinweise

Bereits angesteiftes Material nicht mehr verarbeiten.

Kleberbettdicke bis 10 mm. Bei gipshaltigen und Anhydrit-Untergründen darf die Kleberbettdicke maximal 5 mm betragen. weber 700 basic 5-7 Tage vor Durchfeuchtung und Frost schützen. Nicht geeignet auf Holz- und Metalluntergründen.

Technische Angaben

Materialbasis: Zement und spezifische Additive

Wasserbedarf: ca. 6.5 l

Verarbeitungszeit: ca. 4 h*

Verbrauch: ca. 1.3 kg/(mm·m²)

Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis 25 °C

Temperaturbeständigkeit: - 20 °C bis 80 °C

* bei +23 °C bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit, ohne Zugluft. Bei höheren Temperaturen verkürzen sich die Zeiten, bei tieferen Temperaturen werden sie länger

Farbe

grau

Verpackungseinheiten

Sack: 25 kg

Palette: 42 Säcke

Haltbarkeit

Bei trockener Lagerung im verschlossenen Original-Gebinde mind. 18 Monate

Allgemeine Hinweise

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sowie die Weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten.

Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten.

Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftenzusicherungen betrachtet werden.