weber tras forte

Naturstein Klebe- und Ansetzmörtel

Produktvorteile

- Anwendung innen und aussen
- Klebebettdicke: 5-30 mm
- Optimales Stehvermögen, kein Absetzen von dicken Natursteinen
- Reduzierte Kalkausblühungen
- Für grossformatige Natursteine und Keramik
- Hohe Benetzung und Verbundhaftung
- Lang verarbeitbar, früh verfugbar und belastbar
- Gewerbe und Ladenbau, Terrassen, Bodenheizung

Produkteigenschaften

- verminderte Kalkausblühungen dank Trass-Zusatz
- leicht zu verarbeiten, sehr geschmeidig
- hohe Standfestigkeit für Verlegung in dicken Schichten
- kein Absetzen von dicken Natursteinen
- lang verarbeitbar, früh verfugbar und belastbar
- hohe Benetzung und Verbundhaftung
- wasserfest sowie frost-/tauwechselbeständig nach Aushärtung
- C2 E klassifiziert nach SN EN 12004
- Emicode EC1 R plus zertifiziert (sehr emissionsarm)

Anwendungsbereich

- innen und aussen
- Böden mit mechanisch belasteten Belägen (Gewerbe, Ladenbau)
- Ausstellungs- und Verkaufsräume, Eingangshallen
- Speziell für grossformatige Natursteine und Keramik
- Kunststein- und Tonplatten
- zementäre Untergründe: Klebebettdicke 5-30 mm
- Gips und Anhydrit: Klebebettdicke maximal 5 mm
- Bodenheizung
- Einschränkung: Nicht geeignet für Holz und Metall

Besondere Hinweise

Einschlägige Normen, Merkblätter und Verlegeanleitungen, etc. (SIA, SPV, Baustofflieferanten, etc.) sowie die weber Broschüren/Anwendungstabellen sind zu beachten.

Sicherheitshinweis:
Sicherheitsdatenblatt beachten

Gewährleistungshinweis:
Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Da die Verarbeitungsbedingungen sehr unterschiedlich sind, müssen obige Empfehlungen als allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherungen betrachtet werden.

Verpackungseinheiten

Inhalt:
25 kg

Farbe:
grau

Lagerung:
trocken mindestens 12 Monate

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt weber tras forte

Prüfzeugnis

Prüfzeugnis weber tras forte

Leistungserklärung

Leistungserklärung weber tras forte

Untergrundvorbereitung

- rissfrei, formstabil, tragfähig
- fettfrei, sauber und trocken
- gipshaltige und stark saugende Untergründe vorgängig grundieren (weber grund rapid)
- glatte Untergründe mit einer Haftbrücke versehen (weber haft rapid oder weber SM 110 roc)

Verarbeitung

- mit Rührwerk und sauberem Wasser knollenfrei mischen
- Kontaktschicht auftragen, je nach Untergrund bzw. zu verlegendem Plattenmaterial den Mörtel im Dünn-, Mittel-, Dickbett- oder “Floating-Buttering”-Verfahren auftragen
- formstabile, trennmittelfreie Platten fachgerecht verlegen und nötigenfalls anklopfen
- besonders schwere Platten aufkeilen

Allgemeine Hinweise

- nicht bei starker Wärme und Zugluft verarbeiten
- bereits angesteiften Mörtel (im Abbindungsprozess) nicht mehr verwenden
- vorgängig Abklärungen bei Natursteinlieferanten bezüglich Farbveränderung durch äussere Einflüsse bzw. Fremdsubstanzen im Naturstein vornehmen; im Zweifelsfall Probeverklebung durchführen
- vollflächige Kontaktschicht auf der Rückseite des Natursteins aufziehen und nass in nass verkleben
- stark verformbare Natursteine mit einem Rapid-Klebemörtel verlegen, z.B. weber 2000 rapid-flex, weber tras flor
- Verlegung im Batzen-, Streifen-Verfahren ist nicht zu empfehlen

Technische Angaben

Materialbasis: Zement mit Trass und hochwertigen Kunststoffzusätzen
Anwendung: innen und aussen
Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +25 °C (Untergrund, Luft, Werkstoffe)
Anmachwasser: ca. 6 Liter Wasser/25kg
Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden*
Materialbedarf: 1,3 kg/mm/m²
Klebebettdicke:
Zementuntergründe: 5-30 mm
Gipsuntergründe: bis 5 mm
Aushärtezeit:*
nach 6 Stunden begehbar und verfugbar
nach 24 Stunden belastbar
Lagerung: trocken mindestens 12 Monate
C2 E klassifiziert nach SN EN 12004
Emicode EC1 R plus zertifiziert (sehr emissionsarm)

*bei +23 °C bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit, ohne Zugluft. Bei höheren Temperaturen verkürzen sich die Zeiten, bei tieferen Temperaturen werden sie länger

Verbrauch / Ergiebigkeit

1.3 kg/mm/m²

Stand: März 2017

Saint-Gobain Weber AG
Technoramastrasse 9
8404 Winterthur

Tel. 052 244 40 00 / Fax 052 244 40 41