

EIGENSCHAFTEN: Matte Acrylatdispersionsfarbe mit Silikonemulsion für sehr witterungsbeständige Fassadenanstriche im Außenbereich. Geeignet für alle üblichen Außenputze, Zementputz, Beton, Mauerwerk und für fest haftende und tragfähige Dispersionsfarbenanstriche. Durch den Einsatz hydrophober Silikon-Bindemittelbestandteile entsteht eine wasserabweisende Beschichtung mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, die vor Feuchtigkeit und Witterungseinflüssen schützt. *Abhängig von den architektonischen und konstruktiven Bedingungen, von Standort, Wetterbelastung, Umwelteinflüssen sowie Oberflächenstruktur. Gleichzeitig gelten folgende Voraussetzungen: Der Anstrich muss gemäß unten beschriebener Anweisung in ausreichender, gleichmäßiger Schichtstärke auf den korrekt vorbereiteten Untergrund aufgebracht werden. Bei stark wetter- und feuchtigkeitsbelasteten Flächen muss mit kürzerer Haltbarkeit gerechnet werden. Da die Lichtechtheit farntonabhängig ist, gelten die Angaben zum Langzeitschutz im Sinne der Farntonbeständigkeit nur für den Farnton Weiß.

INHALTSSTOFFE: Siloxan, Acrylat-Copolymer, Silikonharzemulsion, Titandioxid, Talkum, Silikate, Wasser, Additive, Glykole, Konservierungsmittel: 4,5-Dichlor-2-octylisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, Benzisothiazolinon, Chlorisothiazolinon, Methylisothiazolinon.

VERARBEITUNG: Der Untergrund muss sauber, trocken, trennmittelfrei und tragfähig sein. Altbeschichtungen sind vorab auf ihre Tragfähigkeit zu prüfen. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kalkfarben und kreidende Oberflächen mit einem Druckstrahlgerät restlos abwaschen. Bei Schleifarbeiten Atemschutzmaske tragen! Neue Putze, Putzausbesserungen (Putze der Mörtelgruppe P II und P III): Neue, mineralische und mit Putz ausgebesserte Fassaden sind nach ausreichender Standzeit, in der Regel nach 4 Wochen bei ca. +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit, zu beschichten. Neue Putze sind grundsätzlich mit HORNBACH SILIKON-FASSADENGRUND zu grundieren. Ein anschließender Zwischenanstrich mit HORNBACH MINERALPUTZGRUNDIERUNG reduziert die Gefahr von Ausblühungen und kann optional ausgeführt werden. Kritische und stark saugende Untergründe mit HORNBACH SILIKON-FASSADENGRUND

grundieren. Vor Gebrauch gut aufrühren. Der Grundanstrich kann max. bis zu 10 % mit Wasser verdünnt werden. Den Deckanstrich unverdünnt oder bis max. 5 % mit Wasser verdünnt auftragen. Zusammenhängende Flächen zügig und ohne Pause in einem Arbeitsgang bearbeiten, um Ansätze zu vermeiden (nass-in-nass). Für Flächen, die starker Witterung ausgesetzt sind, empfehlen sich 3 Anstriche. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung und nicht unter +5 °C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund)! Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde auf einer zusammenhängenden Fläche, sind diese vorab untereinander zu mischen. Bei Verarbeitung mehrerer Gebinde des gleichen Farbtons auf gleiche Materialfertigungsnummern achten, um eventuelle Farbtonunterschiede zu vermeiden. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Technischen Merkblatt, erhältlich bei Ihrem Händler oder unter www.hornbach.com.

WERKZEUGE: Pinsel, Fassadenrolle, nicht für die Spritz- oder Sprühapplikation geeignet. Werkzeuge ca. 2 Stunden in einem Behälter (niemals im Waschbecken) mit warmem Wasser und Seife einweichen und reinigen. Anschließend mit einem Papier oder Tuch abtrocknen und das Tuch/Papier getrocknet im Hausmüll entsorgen.

TROCKNUNG: Bei +20 °C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65 % überstreichbar nach ca. 6 Stunden. Regenfest nach ca. 24 Stunden. Durchgetrocknet und belastbar nach ca. 5 Tagen. Bei ungünstigeren Wetterbedingungen, z. B. beeinflusst durch Wind oder Regen, müssen deutlich längere Durchtrocknungszeiten eingehalten werden. Höhere Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperatur können die Trocknung verzögern.

VERBRAUCH: 1 L reicht für 6 m² bei einmaligem Auftrag je nach Untergrund. Exakte Verbrauchswerte durch Probeauftrag am Objekt ermitteln. Generell gilt: Je dunkler, rauer und saugfähiger der Untergrund, desto höher ist der Farbverbrauch.

LAGERUNG: Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Frostfrei lagern! Anbruchgebände alsbald aufbrauchen.

SICHERHEITSHINWEISE

H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ergänzende Informationen: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1), 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on; [DCOIT], 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste und Streichwerkzeuge können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste und Reinigungswasser bei der Sammelstelle für Altlacke/ Altfarben abgeben. Kennzeichnung gem. BPR-VO: Das Produkt gilt gemäß der Biozid-Verordnung (BPR) als behandelte Ware und enthält Biozidprodukte mit den bioziden Wirkstoffen BIT und CIT/MIT (3:1) als Topfkonservierungsmittel (Produktart PT 6). Die enthaltenen Wirkstoffe sind für diese Produktart zugelassen. Zusätzlich enthält das Produkt die bioziden Wirkstoffe DCOIT (4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on) und OIT (2-Octyl-2H-isothiazol-3-on) zum Schutz der Beschichtung vor Schimmel- und Algenbefall (Filmschutz, Produktart PT 7). Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 40 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 40 g/l (Kategorie A/c ab 2010). GISCODE: BSW50. Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880.

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11, 76879 Bornheim/Germany
product@hornbach.com, www.hornbach.com, Tel. +49 6348 6000

