

TURBO

Herstellungsverfahren	Getufted	ISO 2424
Teilung	5/32" Schlinge	
Polmaterial	100% PP	ISO 2424
Träger	Gewebe PP	ISO 2424
Rückenausrüstung	AB + Filz	ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1% EN 986
Polgewicht	ca. 370 gr/m ²	ISO 8543
Gesamtgewicht	AB : ca. 1403 gr/m ² Filz : ca. 1425 gr/m ²	± 15% ISO 8543
Polschichtdicke	ca. 4,0 mm	ISO 1765
Gesamtdicke	AB : ca. 6,0 mm Filz : ca. 6,5 mm	+ 15% / -10% ISO 1765
Noppenzahl	ca. 93.500 /m ²	+ 10% / -7,5% ISO 1763
Brandverhalten	AB : Cfl-S1 verlijmd Filz : Efl	EN 13501-1
Lichtechtheit	≥ 5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,120 m ² K/W	ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB	ISO 10140
GUT Nr.	AB : 89ECF791 Filz : 25FD25DE	

Teppichsymbole AB



Teppichsymbole Filz



Zertifikate

