

SABANG

Herstellungsverfahren	Flachgewebe	ISO 2424
Polmaterial	86% PP / 6% Polyester / 8% Cotton	ISO 2424
Rückenausrüstung	Filz	ISO 2424
Bahnbreite	400 cm ± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 505 gr/m ²	ISO 8543
Gesamtgewicht	Filz ± 15% ca. 1161 gr/m ²	ISO 8543
Gesamtdicke	Filz + 15% / -10% ca. 3,5 mm	ISO 1765
Brandverhalten	Filz Efl	EN 13501-1
Lichtechtheit	5	105-B02
Reibechtheit	≥ 4	105-X12
Wasserechtheit	≥ 4	105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,10 m ² K/W	ISO 8302
Trittschallschutz	10,0 dB	ISO 10140
GUT Nr.	Filz 93A6C52E	

Teppichsymbole



Zertifikate

