



Fiche produit

Majcoat® 250 SOB

Actualisée le: 16.07.2024

Norme de référence: EN 13859-1 / -2

Distributeur: SIGA

Type d'application: Ecran de sous-toiture et de sous-couverture avec double zone de collage intégrée.

Mode de pose: voir le mode d'emploi

Structure: 2 couches ; non-tissé spécial avec revêtement TPU

Caractéristiques:

		Normes	Unités	Valeurs
Dimensions	longueur largeur rectitude	EN 1848-2	m m -	50 1.5 approuvée
Grammage		EN 1849-2	g/m ²	210
Épaisseur			mm	0.9
Résistance au déchirement (clou)	sens longitudinal sens transversal	EN 12310-1	N	390 420
Propriétés de traction Résistance en traction	sens longitudinal sens transversal	EN 12311-2	N/50 mm	500 500
Propriétés de traction Allongement à la rupture	sens longitudinal sens transversal	EN 12311-2	%	60 70
Épaisseur d'air équivalente à la diffusion s _d Perméabilité à la vapeur d'eau		EN ISO 12572 (C)	m	0.15
Résistance à la pénétration de l'eau		EN 1928	-	W1
Classement au feu		EN 13501-1 VKF	classe BKZ	E 4.1
Stabilité dimensionnelle		EN 1107-2	%	< 1
Classe ZVDH		Guide ZVDH	-	UDB USB
Étanchéité à la pluie				approuvée
Résistance thermique	min. température max. température	EN 1109	°C	- 40 80
Résistance maximale à la température à court terme			°C	jusqu'à +120
Exposition aux intempéries Convient comme couverture provisoire/étanchéité temporaire de chantier				12 semaines