

MODULAN 452 Superfinish

Mastic fin prêt à l'emploi pour les finitions de joints et de surface



Description du produit

Domaine d'utilisation

Pour la finition de joints et de surface sur les plaques de plâtre, le béton, les surfaces d'enduit brutes et autres supports.

Propriétés

Superfinish est une matière synthétique selon DIN EN 13963/type 2A qui durcit au contact de l'air.

Consistance extrêmement souple pour une application sensiblement facile.

Très bonnes caractéristiques de lissage et d'accroche.

Transition propre et parfaite: possibilité de lissage extrêmement fin.

Très facile à poncer.

Degré de blanc élevé, optimal pour le façonnage ultérieur de la surface

Classification selon

DIN EN 13963/type 2A

Teinte

Blanc

Taille du récipient

Seau de 18 kg

Consommation

Q1 – non adapté au mastic de base technique
 Q2 – env. 30 g/m²
 Q3 – env. 500 g/m²
 Q4 - env. 1,75 kg/m² par mm d'épaisseur de couche

Température de mise en œuvre

Ne pas mettre en oeuvre à une température (durable) de plaque et ambiante de moins de +5°C et plus de +30°C

Application

Surface

Le support doit être libre de tout mouvement, solide, sec, exempt de fissures, de poussière et de graisse, ainsi que d'impuretés et de couches de peinture non portantes.

Repousser ou poncer les éventuels résidus de l'enduit préalable.

Procédé d'application

Épaisseur de couche max. 3 mm

Commencer par retirer les excès d'enduit Appliquer le mastic fin. Appliquer une couche supplémentaire de mastic sur le joint longitudinal. Ensuite, enduire la surface.

Poncer si nécessaire. En cas de ponçage, porter un masque de protection respiratoire.

Temps de séchage

Dépend de l'épaisseur de l'application et des conditions ambiantes.

Instructions de mise en œuvre

Superfinish peut être appliqué manuellement ou mécaniquement. Lors de l'application mécanique, il convient de respecter les indications du fabricant de la machine concernée.

Pulvérisable sans air avec:

- WAGNER ProSpray 3.39
- WAGNER HeavyCoat 750, 950, 970
- Graco Mark V, VII, X
- Storch Airless ST 1700+, ST 2000

Le mastic est aussi utilisable dans les cuisines, les salle de bains, les douches et les toilettes domestiques.

Mise en œuvre au rouleau (rouleau à enduit)

L'enduit fin Modulan 452 Superfinish est adapté à la mise en œuvre et à l'application avec un rouleau à enduit. Pour cette méthode d'application, il est recommandé de diluer l'enduit avec 5 à 10 % d'eau maximum. L'enduit dilué doit être utilisé rapidement.

Remarques générales

Superfinish est un mastic prêt à l'emploi.

Ne pas utiliser d'autres additifs.

Mastic fin pour les finitions de joints et de surface, Q2-Q4

Lors de travaux de tapisserie, il faut tenir compte des points suivants:

- Seules les colles à base de méthylcellulose et/ou de résines synthétiques appropriées peuvent être utilisées.
- Il est recommandé de vérifier que la colle et le revêtement de surface sont adaptés.
- Il faut veiller à un séchage rapide par une aération suffisante, en particulier après la pose de papiers peints et de tissus de verre, mais aussi après l'application d'enduits à base de résine synthétique et de cellulose.

- La fiche technique n° 16 «Directives techniques pour les travaux de tapisserie et de collage» (2013), éditée par le Comité fédéral pour la protection des couleurs et des biens, et la fiche technique n° 6 de l'Association fédérale de l'industrie du plâtre e.V. Industriegruppe Gipsplatten (état: juin 2007) «Prétraitement des surfaces de construction sèche en plaques de plâtre en vue d'un revêtement ou d'un habillage de surface plus poussé» doivent être respectées.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils et les impuretés avec de l'eau.

Remarques

Composants

Matières de remplissage minérales, dispersion de polymères, additifs

Indications de danger et consignes de sécurité

Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut provoquer des réactions allergiques. À conserver hors de portée des enfants.

Conservation

Bien refermer les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit sec, frais mais pas exposé au gel. Conserver à l'abri de la chaleur. Durée de conservation d'env. 12 mois dans son emballage d'origine fermé. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les 3 mois.

Élimination

Les résidus de produits séchés peuvent être jetés avec les déchets domestiques.

Information technique, version juin 22

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'adéquation et l'applicabilité (par ex. par des essais, etc.) avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Manufactured for
HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Deutschland
Hotline: +49 6348 6000
product@hornbach.com
www.hornbach.com

HORNBACH Baumarkt (Schweiz) AG
Schellenrain 9
CH-6210 Sursee
Hotline: +41 41 929 6262