



# FICHE PRODUIT

# webercol 800 pro S1

# Mortier-colle déformable C2 TE S1

## Champ d'application



## Avantages du produit

- Low dust = émission de poussières réduite
  - Consistance très onctueuse - très facile à travailler
  - Résistance optimale au glissement

- Intérieur et extérieur
  - Sol et mur
  - Pose de revêtements en céramique (faïence, grès, grès fin) et de pierres naturelles insensibles à la décoloration
  - Sur supports à base de ciment ainsi que sur chapes à base de plâtre et d'anhydrite
  - Convient au chauffage par le sol

## Propriétés du produit

- Low dust = émission de poussières réduite
  - Consistance très onctueuse - très facile à travailler
  - Résistance optimale au glissement
  - Praticable après 12 heures env.
  - Déformable
  - Fort pouvoir adhésif
  - C2 TE S1 selon SN EN 12004-1
  - EMICODE EC1 PLUS (à très faible émission)
  - eco2 (bien approprié pour Minergie-ECO, correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis)

## Consommation/rendement

Par mm d'épaisseur de couche et  $m^2$

env. 1.4 kg

## Ce qu'il faut savoir avant l'application

---

Ne pas travailler par temps chaud ou au courant d'air.

Lors de la pose de revêtements sensibles, effectuer au préalable des essais de collage.

Ne pas poser de carreaux qui sont humides, détrempés ou trop froids.

## Préparation du support

---

Le support doit être sans fissures, indéformable, stable, non gras, propre et sec. Appliquer auparavant **weber grund rapid** sur les supports fortement absorbants ou à base de plâtre. Traiter les supports lisses avec un pont d'adhérence (**weber haft rapid** ou **weber SM 110 roc**).

## Mise en œuvre

---

Gâcher le mortier-colle avec la quantité d'eau propre indiquée à l'aide d'un malaxeur approprié jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux. Laisser reposer 3 minutes env. et brasser à nouveau.

Appliquer une surface de contact sur le support. Après avoir appliqué une couche de colle avec une spatule dentée appropriée, poser professionnellement des carreaux secs, indéformables et exempts de toute substance réduisant l'adhérence (p. ex. poussière, graisse, etc.).

Utiliser le mortier-colle durant la durée pratique d'utilisation indiquée. Ne plus appliquer le matériau qui a déjà commencé sa prise.

Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation avec de l'eau.

## Traitement de cure

---

Protéger le revêtement collé de l'humidité et du gel pendant au moins 7 jours.

---

## Contraintes / Attention

---

Ne convient pas directement sur les supports en bois ou en métal.

## Règles de stockage

---

Au sec dans son emballage d'origine non ouvert

## Stabilité minimale des stocks

---

18 mois

## Instructions spéciales

---

Les propriétés techniques, telles que le temps de mise en œuvre, praticabilité etc., se réfèrent à une température de +23 °C sans courant d'air et une humidité de l'air relative de 50 %. Des températures plus élevées et une humidité de l'air plus faible accélèrent le processus de réaction et inversement.

Il faut respecter, entre autres, les normes SIA 244, SIA 246 et SIA 248 pour la mise en œuvre.

Propriété	Valeur
Ajout d'eau	8.75 l / sac de 25 kg
Durée de vie en pot max.	4.0 h
Jointable after	12.0 h
Entièrement chargeable après ca.	7.0 j

Propriété	Valeur
Épaisseur maximale du lit de colle sur les supports en ciment	10.0 mm
Epaisseur maximale du lit de colle sur les supports de plâtre	5.0 mm
Classification CE	C2 TE S1 selon SN EN 12004-1
Température minimale d'application (air, surface, matériau)	5.0 °C
Température d'application maximale (air, surface, matériau)	25.0 °C

Les normes en vigueur doivent être respectées, de même que les notices et instructions de mise en œuvre applicables émises par les différentes associations professionnelles et autres fournisseurs potentiels de matériaux de construction, ainsi que les brochures et les guides de choix de Saint-Gobain Weber SA.

Consigne de sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité.

Remarque concernant la garantie : L'entreprise Saint-Gobain Weber SA garantit la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre de ses Conditions générales de contrat. Étant donné que les conditions de mise en œuvre sont très diverses, les recommandations mentionnées ci-dessus quant à la planification et l'exécution doivent être considérées comme des indications d'ordre général ; elles ne sont pas absolues, ne constituent aucune assurance quant aux propriétés et sont sans garantie.

Ces instructions sont une traduction. En cas de divergence d'interprétation, c'est la version allemande qui fait foi.

Commandes :  
 ordre@weber-marmoran.ch / T : +41 21 637 00 80

Saint-Gobain Weber SA, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil