

FICHE PRODUIT



Avantages du produit

- Recouvrable de céramique après 3 heures env.
- Prêt à l'emploi
- Pontage de fissures

weber folic rapid

Imperméabilisation flexible à base de dispersion

Champ d'application

- Imperméabilisation adhérente flexible pour sollicitation moyenne contre l'eau sans pression
- Intérieur
- Pour les locaux humides et mouillés de la sous-groupe d'application A4.1 uniquement sur les surfaces murales selon SIA 271/1
- Sur crépis à base de ciment, de chaux-ciment et de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, béton, béton cellulaire, chape de ciment et d'anhydrite, mortier de ragréage et masses de nivellement
- Sous céramique, pierre naturelle et mosaïque

Propriétés du produit

- Recouvrable de céramique après 3 heures env.
- Prêt à l'emploi
- Pontage de fissures jusqu'à 0.5 mm en cas de fissuration ultérieure et sans contraintes verticales/fluage
- Roulable et applicable à la truelle
- Durcissement sans fissures
- Déformable après séchage complet
- EMICODE EC1 PLUS (à très faible émission)

Consommation/rendement

Selon la structure du support

env. 750 g/m²

Ce qu'il faut savoir avant l'application

Protéger la couche fraîchement appliquée du soleil et du courant d'air.

Préparation des supports

Le support doit être indéformable, porteur, exempt de graisse, propre et sec. Enlever complètement toutes les substances qui nuisent à l'adhérence et aspirer soigneusement. Les résidus de colle solubles dans l'eau ou contenant des solvants doivent être impérativement éliminés. Le support doit toujours être pré-traité avec **weber grund rapid**.

Mise en œuvre

Bien remuer le matériau avant l'application. Appliquer la 1ère couche non diluée et uniformément au rouleau, au pinceau ou à la spatule sur le support propre et muni d'une couche de fond. Encastrer ensuite les accessoires d'imperméabilisation weber (par ex. **weber DB 120**, **weber DEC**, **weber DEG**) dans les angles, les joints d'about et de dilatation ainsi qu'au niveau des transitions de matériaux. La 2ème couche est appliquée après le séchage de la 1ère couche (après env. 30 minutes). L'épaisseur totale de la couche sèche doit être d'au moins 0.5 mm (SIA 271-1). Protéger la couche fraîchement appliquée du soleil et du courant d'air. La pose de céramique, de pierre naturelle ou de mosaïque peut être effectuée après environ 3 heures en couche mince jusqu'à une épaisseur maximale de 5 mm avec un mortier-colle C2 approprié. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après leur utilisation.

Contraintes / Attention

Ne pas utiliser à l'extérieur ou dans des zones humides permanentes. Pas de pare-vapeur, ne convient pas au bois et aux métaux.

Règles de stockage

À l'abri du gel dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité minimale des stocks

12

Instructions spéciales

Pour la mise en œuvre, la norme SIA 271-1 doit être respectées, entre autres. Les indications techniques relatives aux durées pratiques d'utilisation, à la praticabilité etc. se rapportent à des conditions climatiques de +23 °C et 50 % d'humidité relative.

Propriété	Valeur
Prêt pour la pose après ca.	3.0 h
Couleur	gris argent
Épaisseur minimale de la couche	0.5 mm
Température minimale d'application (air, surface, matériau)	5.0 °C
Température d'application maximale (air, surface, matériau)	25.0 °C

Les normes en vigueur doivent être respectées, de même que les notices et instructions de mise en œuvre applicables émises par les différentes associations professionnelles et autres fournisseurs potentiels de matériaux de construction, ainsi que les brochures et les guides de choix de Saint-Gobain Weber SA.

Consigne de sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité.

Remarque concernant la garantie : L'entreprise Saint-Gobain Weber SA garantit la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre de ses Conditions générales de contrat. Étant donné que les conditions de mise en œuvre sont très diverses, les recommandations mentionnées ci-dessus quant à la planification et l'exécution doivent être considérées comme des indications d'ordre général ; elles ne sont pas absolues, ne constituent aucune assurance quant aux propriétés et sont sans garantie.

Ces instructions sont une traduction. En cas de divergence d'interprétation, c'est la version allemande qui fait foi.

Commandes :

ordre@weber-marmoran.ch / T : +41 21 637 00 80

Saint-Gobain Weber SA, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil