

FICHE TECHNIQUE



weber.sys roll

Membrane de désolidarisation

Champ d'application

- Désolidarisation des revêtements en céramique et en pierre naturelle sur supports porteurs
- Sol et mur

Caractéristiques du produit

- Résistant aux alcalins
- Résistance élevée jusqu'à 4 kN/m²
- Faible épaisseur du matériau (0.6 mm)
- Facile à découper et à poser
- Perméable à la vapeur
- Adhérence élevée en combinaison avec des mortiers-colles

rouleau 1 m x 30 m

Avantages du produit

- Résistant aux alcalins
- Résistance élevée jusqu'à 4 kN/m²
- Faible épaisseur du matériau (0.6 mm)

Couleur

- Blanc

Ce qu'il faut savoir avant l'application

Supports en bois : Les planchers ne doivent pas être élastiques et doivent être bien fixés sur la poutre en bois, si nécessaire, les fixer en plus avec des vis à bois appropriées. Pour les supports critiques, veuillez vous adresser à nos conseillers techniques.

Préparation du support

Le support doit être suffisamment solide, porteur et propre. Enlever complètement toutes les substances qui nuisent à l'adhérence et aspirer soigneusement. Les supports absorbants doivent être prétraités avec **weber grund rapid**. Les inégalités au niveau du sol doivent être égalisées selon les exigences, par ex. avec **weber SM 215 pront** ou **weber niv 30**, les inégalités au niveau des murs avec **weber SM 250**.

Mise en œuvre

Collage de la membrane de désolidarisation : Appliquer **weber 3000 rapid-flex** sur le support préparé à l'aide d'une taloche dentée 3x3 mm ou 4x4 mm. Juxtaposer **weber.sys roll** côte à côte dans le temps ouvert du mortier-colle et presser. Le revêtement peut être posé une fois que le mortier-colle a durci.

Instructions pour le stockage

Au sec à température ambiante et à l'abri des rayons du soleil

Stabilité au stockage min.

24 months

Propriété	Valeur
Epaisseur du tapis (approx.)	0.6 mm
Couleur	blanc

Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramstrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH

