



Avantages du produit

- Durcissement rapide, même par des températures fraîches à partir de +5 °C
- Facile à appliquer, rapidement lavable
- Hydrophobe

Couleur

- blanc
- gris argent
- gris moyen
- gris ardoise
- gris foncé
- basalte
- anthracite
- noir
- gris platine
- gris-sable
- jasmine
- beige jura
- beige bahama
- beige sable
- brun terra
- brun fauve
- brun foncé

FICHE PRODUIT

weber FM C88

Mortier de jointoiement pour grès fin et pierre naturelle

Champ d'application

- Pour les revêtements en céramique, la mosaïque de verre, les pierres naturelles insensibles à la décoloration ; particulièrement recommandé pour le grès et le grès fin
- Intérieur et extérieur
- Sol et mur
- Convient pour l'utilisation en milieu humide permanent
- Zone d'habitation, locaux humides, piscines, bains de vapeur, terrasses, balcons, façades etc.
- Largeur des joints : 2 - 20 mm

Propriétés du produit

- Durcissement rapide, même par des températures fraîches à partir de +5 °C
- Facile à appliquer, rapidement lavable
- Hydrophobe
- Remplissage optimal des joints
- Durcissement sans fissures
- Résistant à l'eau et au gel-dégel après durcissement complet
- CG2 FWA selon SN EN 13888
- EMICODE EC 1 PLUS (à très faible émission)
- eco1 (très approprié pour Minergie-ECO, correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis)

Consommation/rendement

Voir calculateur de consommation

www.ch.weber

Ce qu'il faut savoir avant l'application

Ne pas jointoyer en cas d'exposition directe au soleil, à un matériau de revêtement chauffé, à une chaleur ou une humidité directe ou à des courants d'air. Le chauffage par le sol doit être arrêté lors du jointoiement et pendant le durcissement (au moins 24 heures). Les différences de comportement d'absorption du support, du matériau de revêtement et des bords du joint peuvent entraîner des différences de couleur dans le mortier de jointoiement durci. Les résidus de mortier peuvent adhérer aux surfaces poreuses (y compris les micropores), rugueuses et mates. En cas de doute, effectuer un essai de jointoiement. Si nécessaire, ces décolorations peuvent être évitées en mouillant préalablement le revêtement. Lors du jointoiement de carreaux de pierre naturelle ou artificielle, suivre les recommandations du fabricant et effectuer un essai de jointoiement. N'utiliser qu'un mortier de jointoiement du même numéro de lot pour un seul objet.

Éviter autant que possible les substances qui attaquent le mortier, comme les produits de nettoyage acides ; respecter les instructions du fabricant pour le nettoyage de construction et d'entretien. L'utilisation fréquente et intensive de produits de nettoyage acides et les longues durées d'exposition peuvent attaquer le joint en ciment. Mouiller soigneusement les joints au préalable et rincer abondamment à l'eau après le nettoyage. Éviter de surdoser les produits de nettoyage.

Pour les piscines et les installations de bien-être, en fonction du type de traitement de l'eau, vérifier les alternatives de la gamme de mortiers de jointoiement Weber et consulter nos conseillers techniques.

Pour les façades, faites intervenir nos conseillers techniques dès la phase de planification.

Préparation du support

Le mortier-colle doit avoir durci et être sec. Gratter et nettoyer le réseau de joints à la profondeur des carreaux. Les joints doivent être secs, propres, sans graisse ni poussière.

Avant de jointoyer de la mosaïque de verre, enlever tous les restes de colle de la surface de la mosaïque ainsi que des joints pour éviter une éventuelle formation de microbactéries.

Mise en œuvre

Mélange : Gâcher le mortier avec de l'eau propre pour obtenir une pâte homogène sans grumeaux. Laisser reposer 3 minutes et brasser à nouveau. Respecter le taux de gâchage prescrit.

Jointoyage : Remplir les joints à fleur des carreaux selon les méthodes d'application usuelles comme spatule en caoutchouc mousse. Utiliser le mortier durant la durée pratique d'utilisation indiquée. Ne plus appliquer le matériau qui a déjà commencé sa prise.

Lavage / nettoyage : Égaliser les joints avec une éponge humide dès que le mortier a suffisamment pris. Rincer souvent l'éponge et changer régulièrement l'eau de lavage. Enlever les éventuels résidus de ciment avec une éponge propre et humide, mais ne frotter pas avec un chiffon. Lors du nettoyage des surfaces fraîchement jointoyées, utiliser l'eau avec parcimonie pour éviter les différences de couleur. Nettoyer aussitôt les outils de travail et le revêtement sale avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

Traitement de cure

Protéger les revêtements extérieurs fraîchement collés et jointoyés des rayons directs du soleil, de la pluie et du gel pendant au moins 3 jours.

Règles de stockage

Au sec dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité minimale des stocks

12 mois

Instructions spéciales

Les propriétés techniques, telles que le temps de mise en œuvre, praticabilité etc., se réfèrent à une température de +23 °C sans courant d'air et une humidité de l'air relative de 50 %. Des températures plus élevées et une humidité de l'air plus faible accélèrent le processus de réaction et inversement.

Il faut respecter, entre autres, les normes SIA 244, SIA 246 et SIA 248 pour la mise en œuvre.

Propriété	Valeur
Ajout d'eau	2.2 l / sac de 10 kg
Durée de vie en pot max.	30 min
Pré-lavable / émulsifiable jusqu'à ca.	40 min
La marchabilité	3 h
Entièrement chargeable après ca.	3 j
Largeur min. du joint	2 mm
Largeur maximale du joint	20 mm
Résistance minimale à la flexion après stockage à sec	2.5 N/mm ²
Résistance minimale à la compression après stockage à sec	15 N/mm ²
Résistance maximale à l'abrasion	1000 mm ³
Absorption maximale d'eau après 240 min	5 g
Zone humide permanente adaptée	Oui
Température minimale d'application (air, surface, matériau)	5 °C
Température d'application maximale (air, surface, matériau)	25 °C

Les normes en vigueur doivent être respectées, de même que les notices et instructions de mise en œuvre applicables émises par les différentes associations professionnelles et autres fournisseurs potentiels de matériaux de construction, ainsi que les brochures et les guides de choix de Saint-Gobain Weber SA.

Consigne de sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité.

Remarque concernant la garantie : L'entreprise Saint-Gobain Weber SA garantit la qualité irréprochable de ses produits dans le cadre de ses Conditions générales de contrat. Étant donné que les conditions de mise en œuvre sont très diverses, les recommandations mentionnées ci-dessus quant à la planification et l'exécution doivent être considérées comme des indications d'ordre général ; elles ne sont pas absolues, ne constituent aucune assurance quant aux propriétés et sont sans garantie.

Ces instructions sont une traduction. En cas de divergence d'interprétation, c'est la version allemande qui fait foi.

Commandes :

ordre@weber-marmoran.ch / T : +41 21 637 00 80

Saint-Gobain Weber SA, Täfernstrasse 11b, CH-5405 Baden-Dättwil