



Sac de 25 kg

Avantages du produit

- Recouvrable de céramique après 3 heures env.
- Low dust = émission de poussières réduite
- Durcissement rapide à faible retrait, rabotage ou grattage de la surface après 1 - 2 heures

Couleur

- Gris

FICHE TECHNIQUE

weber SM 215 pront

Mortier de ragréage rapide CS IV

Champ d'application

- Intérieur et extérieur
- Ragréage d'inégalités jusqu'à 20 mm dans les supports minéraux, p. ex. chape à base de ciment, béton, maçonnerie, crépi à base de ciment etc.
- Formation de pentes
- Rebouchage de nids de gravier et reprofilage d'angles et d'arêtes endommagés

Caractéristiques du produit

- Recouvrable de céramique après 3 heures env.
- Low dust = émission de poussières réduite
- Durcissement rapide à faible retrait
- Rabotage ou grattage de la surface après 1 - 2 heures
- Recouvrables de pierres naturelles sensibles à l'humidité après 3 jours
- Application d'une imperméabilisation à base de ciment après 2 jours
- EMICODE ECI (à très faible émission)
- ecoI (très approprié pour Minergie-ECO, correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis)
- CS IV selon EN 998-1

Ce qu'il faut savoir avant l'application

weber SM 215 pront devra toujours être recouvert d'un revêtement. Ne pas travailler en cas de fortes chaleurs ou de courants d'air importants.

Consommation

Par mm d'épaisseur de couche et m² env. 14 kg

Préparation du support

Le support doit être sans fissures, indéformable, stable, dégraissé et propre. Les substances nuisant à l'adhérence comme les couches de frittage doivent être éliminées complètement. Appliquer une couche de fond sur les supports très absorbants avec **weber grund rapid**. Prétraiter les supports critiques non absorbants avec le pont d'adhérence **weber SM 110 roc**.

Mise en œuvre

Mélange : Gâcher le mortier de ragréage avec la quantité d'eau propre indiquée à l'aide d'un malaxeur approprié jusqu'à obtention d'un mélange homogène et sans grumeaux.

Ragréage/installation : Appliquer une couche de contact sur toute la surface du support préparé. Appliquer ensuite la couche d'égalisation à l'épaisseur souhaitée, étaler et retirer avec une règle d'égalisation.

Ne plus appliquer le matériau qui a déjà commencé sa prise. Nettoyer les outils immédiatement après leur utilisation avec de l'eau.

Traitement de cure

Protéger le mortier de ragréage fraîchement posé contre le séchage précoce et la pluie à l'aide d'un film ou d'autres mesures appropriées.

Restrictions / attention requise

Ne pas appliquer sur les supports à base de plâtre, le bois, les peintures et le métal. Ne convient pas comme revêtement final au sol.

Instructions pour le stockage

Au sec dans son emballage d'origine non ouvert

Stabilité au stockage min.

12 months

Instructions spéciales

Les propriétés techniques, telles que le temps de mise en œuvre, praticabilité etc., se réfèrent à une température de +23 °C sans courant d'air et une humidité de l'air relative de 50 %. Des températures plus élevées et une humidité de l'air plus faible accélèrent le processus de réaction et inversement. Il faut respecter, entre autres, les normes SIA 251 et SIA 252 pour la mise en œuvre.

Propriété	Valeur
Ø Ajout d'eau	5.0 l / sac de 25 kg
Ø Durée pratique d'utilisation	30 min
Prêt au montage après env.	3 hour(s)
Classification CE	CS IV selon SN EN 998-1
Réaction au feu	AI
Epaisseur de couche max.	20 mm

Propriété	Valeur
Température de mise en œuvre min. (air, support, matériel)	5 °C
Température de mise en œuvre max. (air, support, matériel)	25 °C



Les normes, les fiches techniques et les instructions de traitement des associations professionnelles respectives et des éventuels autres fournisseurs de matériaux de construction ainsi que les brochures/tableaux d'application weber doivent être respectés. Conseils de sécurité : Respectez la fiche de données de sécurité. Avis de garantie : Saint-Gobain Weber AG garantit la parfaite qualité de ses produits dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison. Les conditions de traitement étant très variables, les recommandations ci-dessus doivent être considérées comme des informations générales sans aucune garantie de propriétés.

T: +41 52 244 40 00, Saint-Gobain Weber SA, Technoramastrasse 9, CH-8404 Winterthur ZH