

swissporBOARD Bande d'armature SK

Description du produit

swissporBOARD Armierband SK (autocollant) est un tissu en fibres de verre résistant aux alcalis, utilisé lors de la mise en œuvre des panneaux de construction swissporBOARD.

Caractéristiques du produit

- ✓ Auto-adhésif
- ✓ Couche mince
- ✓ Installation facile
- ✓ Pontage de fissures

Applications

- ✓ Pour l'armature des joints d'angle, de raccordement et d'about lors de l'utilisation de panneaux de construction swissporBOARD en intérieur.
- ✓ Pour l'armature de panneaux de construction swissporBOARD fendus pour la réalisation d'arrondis.
- ✓ Pour l'armature des passages entre les panneaux de construction swissporBOARD et le crépi, la maçonnerie, le placoplâtre, etc.



Emballage Rouleau de 10 m × 100 mm
Rouleau de 25 m × 100 mm

Données techniques - swissporBOARD Bande d'armature SK

Caractéristique	Évaluation	Unité
Art	tissu en fibre de verre résistant aux alcalis	-
Couleur	blanc	-
Largeur de maille libre	environ 4,4 × 4,8	mm
Force de traction maximale selon DIN 53857 T1 : Chaîne	850/5	N/cm
Force de traction maximale selon DIN 53857 T1 : trame	850/5	N/cm
Poids surfacique selon DIN 53854	80	g/m2

Remarques

Préparation du support Le support doit être sec et exempt de poussière et d'éléments non adhérents.

Mise en œuvre La bande d'armature autocollante swissporBOARD SK est appliquée au centre des zones de jonction ou en pleine surface avec un chevauchement des joints de 50 mm sur le support. Lors du carrelage ou de l'application d'un enduit sur la surface, le tissu est également mastiqué.

swissporBOARD Bande d'armature SK

Nittenau

sp-elemente@swisspor.com
Tél. +49 9436 90 33 29 - 0

swissporBOARD Bande d'armature SK

Informations produit - swissporBOARD Bande d'armature SK

Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	pcs.	N° d'art.	EAN
10	100	-	1	303251	4260650874192
25	100	-	1	303250	4260650874185

Remarques

Stockage

La marchandise emballée doit être stockée au sec, au frais et à l'abri du gel et des rayons du soleil. Si les conditions de stockage sont respectées, la marchandise conserve ses propriétés mécaniques pendant au moins 24 mois à compter de la date de livraison.

Élimination des déchets

-

Mentions de danger

-

Technique de construction/normes

-