


# MUSEUM

## EDEN SAND/60X120/EP

Modèle	<b>EDEN SAND/60X120/EP</b>	
Référence	<b>40671</b>	<b>SAND</b>
Taille	<b>60X120</b>	cm
Epaisseur	<b>10,00</b>	mm
Finition	<b>Pulido</b>	
Type	<b>PORCELANICO - GRUPO B1a</b> <b>GL - Carreaux céramiques EMAILLE</b>	



### Absorption d'eau

EN ISO-10545-3	Absorption d'eau	< 0,5 %
----------------	------------------	---------

### Caractéristiques dimensionnelles

EN ISO-10545-2	Qualité de surface	> 95%
EN ISO-10545-2	Planéité	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Epaisseur	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Longueur et largeur	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Orthogonalité	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rectitude des arêtes	± 0,5 % / ± 1,5 mm

### Caractéristiques mécaniques

EN ISO 10545-11	Résistance au tressailage	Cumple
EN ISO 10545-12	Résistance au gel	Cumple
EN ISO 10545-9	Résistance au choc thermique	Cumple
EN ISO-10545-4	Force de rupture	> 1300 N
EN ISO-10545-4	Résistance à la flexion	> 35 N/mm <sup>2</sup>

### Caractéristiques Superficielles

EN ISO 10545-7	Effets visibles à x tour/min	-
----------------	------------------------------	---


### Caractéristiques chimiques

EN ISO-10545-13	Acides et bases de hautes concentration	HB/HB/HB
EN ISO-10545-13	Acides et bases de faible concentration	LB/LB/LB
EN ISO-10545-13	Produits de nettoyage domestique	A/A
EN ISO-10545-14	Résistances aux taches	5/-/5/5

# MUSEUM

## EDEN SAND/60X120/EP

Modèle	<b>EDEN SAND/60X120/EP</b>	
Référence	<b>40671</b>	<b>SAND</b>
Taille	<b>60X120</b>	cm
Épaisseur	<b>10,00</b>	mm
Finition	<b>Pulido</b>	
Type	<b>PORCELANICO - GRUPO Bla</b> <b>GL - Carreaux céramiques EMAILLE</b>	



### Caractéristiques antiglisses

ANSI A137	Coefficient de frottement dynamique (DCOF)	<b>&lt; 0,42</b>
BS-7976-2	Résistance au glissement (test du pendule anglais)	<b>+16</b>
UNE-41901:2017 EX	Résistance au glissement (Test du pendule)	<b>0</b>

### Marquage CE



Déclaration de Performances

**001CPR2017-08-01**

### % CONTENU RECYCLÉ



ISO 14021: Étiquettes et déclarations - Revendications enviro **7,00 %**

Before laying the tiles, check the shade, calibre and quality. No claims will be accepted once the tiles have been laid. Leave a tile joint of at least 0.5 mm in the case of rectified tiles and 1.5 mm for non-rectified ones. The tile colour shown in this data sheet is merely indicative and it might differ from the real tile colour. This document is purely for sales purposes and it cannot be used in any legal or administrative proceedings, in a witness statement, or as documentary proof without the express permission of PERONDA GROUP.