# GRASELLO Terra
# Sumpfkalkputz Innen

Merkblatt 3439 / Version 01 / 06.2026

**Produkt**

Rein mineralischer Sumpfkalkputz für die Innenanwendung, frei von organischen Bindemitteln. Hochwertiges Marmormehl und Marmorsand runden die Rezeptur ab. **Geprüft nach eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD.**

**Hinweis:** Die in unseren Deckputzen enthaltenen Strukturgranulate bestehen aus natürlichem Kalkstein, welcher zerkleinert und entsprechend der gewünschten Körnung selektioniert wird. Da es sich um ein Naturprodukt handelt, kann trotz sorgfältiger Auswahl des zum Einsatz gelangenden Gesteins, das Auftreten von vereinzelten dunklen Körnern nicht ausgeschlossen werden.

**Umweltetikette ecobau und Minergie**

**Umweltetikette: Klasse A** (Strukturen gemäss UEVI)
**Zertifikat: eco2**
Erfüllt die Vorgabekriterien von Minergie-Eco.
Weitere Informationen finden Sie unter stiftungfarbe.org
Weitere Informationen finden Sie unter ecobau.ch

**Einsatz**

Für Innen zur Erstellung von hochatmungsaktiven, dekorativen Wänden und Decken im Wohnbereich, Treppenhäusern usw., auf mineralischen Untergründen wie Kalk- und Kalkzement sowie Gipsgrundputzen. Für historische und denkmalgeschützte Bauten, Naturkeller und Ähnliches.

**Technische Angaben/Prüfwerte**

Bindemittelbasis: Reiner, über 12 Monate gereifter Sumpfkalk

Zuschlagstoffe: Marmormehl, Marmorsand

Verbrauch

| | | |
|---|---|---|
| Vollabrieb | 1,5 mm | 2,6 kg/m$^2$ +/- 10 % |
| Vollabrieb | 1,0 mm | 1,8 kg/m$^2$ +/- 10 % |
| Feinputz | 0,7 mm | 1,5 kg/m$^2$ +/- 10 % |
| Rustikputz Fein | 0,5 mm | 1,25 – 1,5 kg/ m$^2$ +/- 10 % |

Bei Putzstrukturen ≤ 1,0 mm muss der Untergrund eine Qualitätsstufe Q3 aufweisen.

Die Verbrauchsangaben basieren auf Erfahrungswerten und können je nach Untergrund und Verarbeitung abweichen.

Verdünnung: Verarbeitungsfertig | Konsistenzkorrektur mit Wasser möglich

**Lieferform**: Verarbeitungsfertig

Strukturarten: Als Vollabrieb, Fein- und Rustikputz

Farbton/Abtönen: Naturweiss, zusätzlich in 20 ausgewählten edlen, natürlichen Farbtönen erhältlich.

Gebinde: Kunststoffgebinde (Recycling) à 25 kg netto

Lagerfähigkeit: Mindestens 12 Monate, (ungeöffnetes Gebinde) kühl aber frostfrei lagern, genaues Verfalldatum siehe Etiketten.

**KARL BUBENHOFER AG** | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Schweiz
+41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch | kabe-farben.ch

Ein Unternehmen der **KABE** SwissGroup

## Verarbeitungshinweise

**Untergrund**

Muss sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Bei Kalk-/Zementgrundputzen genügt dank der hohen $CO_2$- und Wasserdampfdurchlässigkeit eine Karbonatisierungszeit von einer Woche!

Bitte beachten Sie auch die SIA-Norm 118/257 und die SMGV/BFS Merkblätter. Hilfreich sind auch die einzelnen Textpositionen der KABE-Checkliste und Fachinfos.

Porige Betonuntergründe und spezielle Betonzusätze können Oberflächenstörungen (Poren, Luftblasen, Verfärbungen etc.) verursachen. Deshalb empfehlen wir eine zusätzliche Abglättung auf den bestehenden Grundputz (z. B. Weissputzabglättung oder eine gebrauchsfertige mineralische Spachtelmasse). Bei Verwendung von Putzstrukturen ≤ 1.0 mm Körnung muss ein grobkörniger Grundputz vorgängig abgeglättet werden. Bei Grundputzen mit chemischen Zusätzen (z. B. Porenbildnern, Zement-Reduktions-Substanzen etc.) kann es zu gelblichen Deckputzverfärbungen kommen.

**Grundierung**

Ein Voranstrich mit CALSILIT Putzgrund ist erforderlich. Keine andere Grundierung verwenden!

**Applikationsart**

Mit rostfreier Traufel in Kornstärke aufziehen und abscheiben. GRASELLO Terra Innen wird gebrauchsfertig angeliefert. Das Material ist vor der Verarbeitung gut aufzurühren.

**Trocknung**

Die Abbindezeit von GRASELLO Terra ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder eine hohe Luftfeuchtigkeit verzögern die Trocknung. Bei einer Luft- und Untergrundtemperatur von +20 °C sowie 65 % relativer Luftfeuchte kann nach ca. 10 Tagen mit den Anstricharbeiten begonnen werden. Grundsätzlich darf GRASELLO Terra jedoch erst nach vollständiger und ausreichender Karbonatisierung überstrichen werden.

**Besondere Hinweise**

Auf Grund der Zusammensetzung von GRASELLO Terra kann der Putz auf unterschiedlich saugenden Untergründen oder teilweise gespachtelten Flächen fleckig und wolkig auftrocknen. Dies kann bei eingefärbten Qualitäten auch verstärkt auftreten. Das ist ein Qualitätsmerkmal von Sumpfkalkputzen. Ebenso können je nach Verarbeitung unterschiedlich glänzende Partien auftreten. Dies liegt in der Natur des Materials und ist keine Qualitätseinbusse. GRASELLO Terra kann mit CORALITH Silikatfarbe überstrichen werden.

Die Farbtongenauigkeit ist vor der Verarbeitung zu überprüfen. Farbtonabweichungen zwischen unterschiedlichen Produktionschargen (z. B. bei Nachbestellungen) sind möglich. Es wird empfohlen für Objekte, mit eingefärbter Qualität lediglich Material aus der gleichen Produktionscharge zu verwenden. Die Verarbeitung von unterschiedlichen Chargen in gleichen Räumen, ist nicht zu empfehlen.

Durch eine längere Lagerhaltung kann es selbst im Gebinde und trotz hochwertiger Pigmente aufgrund der hohen Alkalität zu Farbtonveränderungen kommen. Farbton vor Verarbeitung zwingend mittels Musterfläche prüfen.

**Sicherheitsdaten**

**Vorsichtsmassnahmen** Es sind die sicherheitstechnischen Angaben der SUVA-Richtlinien einzuhalten. Beachten Sie die Warnaufschriften auf den Gebinde-Etiketten, das Sicherheitsdatenblatt und unsere Sicherheits- und Umweltbroschüre (ggf. anfordern). Nicht einnehmen, Augenkontakt vermeiden. **Das Bindemittel hat eine ätzende Wirkung. Geräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Glas- und Metallteile sind gut abzudecken bzw. sofort zu reinigen. Nicht einnehmen, Haut- und Augenkontakt vermeiden.**

**KABE Recycling** Leergebinde und Altfarben können an KABE Farben zurückgegeben werden.
Verlangen Sie für detaillierte Auskünfte unsere Informationsbroschüre.

**Entsorgung** Anbruchmengen, Reste und überlagertes Material können an dafür bestimmte öffentliche Sammelstellen abgegeben werden. Es sind die gesetzlichen Richtlinien des UVEK über die Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA) in der Schweiz, bzw. des Europäischen Abfallartenkataloges (EAK), zu beachten.

Die Angaben in diesem Merkblatt über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach unserem Wissen aufgrund unserer Entwicklungsarbeit und praktischen Erfahrungen. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten ist die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich. In Zweifelsfällen stehen unsere Anwendungstechniker und Fachberater für Auskünfte zur Verfügung. – Im Übrigen gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Dieses Merkblatt wird periodisch überarbeitet. Unser Verkaufsinnendienst gibt Ihnen im Zweifelsfall gerne Auskunft über die Gültigkeit der vorliegenden Dokumentation.