BIENVENUE DANS
LE MONDE
KABE PEINTURES

GRASELLO Terra
Crépi à la chaux grasse Intérieur

Fiche 3439f / version 01 / 06.2026

Produit

Enduit minéral pur à la chaux grasse à utiliser à l'intérieur, sans liants organiques. De la poudre de marbre et du sable de marbre de qualité complètent la composition. **Testé selon les normes eurofins INDOOR AIR COMFORT GOLD.**

Remarque: Les grains de structure contenus dans nos crépis de finition se composent de calcaire naturel broyé et sélectionné en fonction de la taille de grain souhaitée. Comme il s'agit d'un produit naturel, malgré une sélection rigoureuse des minéraux utilisés, l'apparition de grains sombres isolés ne peut être exclue.

Etiquette environnementale, ecobau et Minergie

Etiquette environnementale: Classe A (Structures selon UEVI)
Certificat ecobau: 2
Remplit les critères d'exigence de Minergie-Eco.
Vous trouverez de plus amples informations sur stiftungfarbe.org
Vous trouverez de plus amples informations sur ecobau.ch

Domaine d'application

A l'intérieur afin de réaliser des murs et plafonds très perméables et décoratifs dans le domaine de l'habitation, des cages d'escaliers etc., sur supports minéraux tels qu'enduits à la chaux et à la chaux-ciment ainsi que sur les enduits de fond au plâtre. Pour bâtiments historiques et classés et caves naturelles et similaires.

Technische Angaben/Prüfwerte

Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai

Chaux grasse pure en pâte mûrie plus de 12 mois

Agrégats

Poudre de marbre, sable de marbre

Consommation

Ribe plein	1,5 mm	2,6 kg/m^2 +/- 10 %
Ribe plein	1,0 mm	1,8 kg/m^2 +/- 10 %
Fin	0,7 mm	1,5 kg/m^2 +/- 10 %
Rustique fin	0,5 mm	1,25 – 1,5 kg/ m^2 +/- 10 %

Pour les structures d'enduit ≤ 1,0 mm, le support doit faire état d'un niveau de qualité Q3.
Les indications de consommation se basent sur des valeurs empiriques et peuvent varier en fonction du support et de l'application.

Dilution

Prêt à l'emploi | Possibilité de corriger la consistance avec de l'eau

Forme de livraison

Prêt à l'emploi

Structure

Disponible sous forme d'enduit ribé plein, d'enduit fin et d'enduit rustique

Teinte/teintage

Blanc naturel, disponible en plus dans 20 teintes nobles et naturelles.

Conditionnement

Kunststoffgebinde (Recycling) à 25 kg netto

Stockage

Au moins 12 mois en emballage d'origine bien fermé, au frais et à l'abri du gel; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.

KARL BUBENHOFER SA | Hirschenstrasse 26 | 9201 Gossau SG, Suisse
+41 71 387 41 41 | info@kabe-farben.ch | kabe-peintures.ch

Une entreprise de **KABE** SwissGroup

Mise en œuvre

Support

Doit être propre, dégraissé, sec et résistant. Pour les enduits de fond à la chaux/au ciment, un temps de carbonatation d'une semaine suffit grâce à l'excellente perméabilité au CO_2 et à la vapeur d'eau!

Respecter la norme SIA 118/257 et les fiches techniques et directives de l'ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou les fiches techniques à thèmes KABE.

Les supports en béton poreux et les adjuvants spéciaux pour béton peuvent dégrader la surface (pores, bulles d'air, décolorations, etc.). C'est pourquoi nous recommandons un lissage supplémentaire sur l'enduit de base existant (par exemple un lissage d'enduit blanc ou un mastic minéral prêt à l'emploi). En cas d'utilisation de structures d'enduit dont la granulométrie ≤ 1,0 mm, un enduit de base à gros grains doit être préalablement lissé. Les enduits de base contenant des additifs chimiques (par exemple des agents porogènes, des substances réductrices de ciment, etc.) peuvent entraîner une décoloration jaunâtre de l'enduit de finition.

Couche de fond

Une couche primaire avec fond d'enduit CALSILIT pour crépi est nécessaire. Ne pas utiliser d'autre apprêt!

Mode d'application

Appliquer à l'aide d'une truelle en acier inoxydable à l'épaisseur du grain, puis frotter. GRASELLO Terra est livré prêt à l'emploi. Le matériel doit être bien mélangé avant l'application.

Séchage

Le temps de prise de GRASELLO Terra dépend de la température et de l'humidité relative de l'air. Des températures basses et/ou un taux d'humidité élevé retardent le séchage. Les travaux d'application peuvent commencer au bout de 10 jours environ à une température de l'air et du support de +20°C ainsi qu'à une humidité relative de l'air de 65%. En principe, GRASELLO Terra ne peut être peint qu'après une carbonatation complète et suffisante.

Remarques particulières

En raison de sa composition, GRASELLO Terra peut sécher en formant des taches ou des nuages sur des supports diversement absorbants ou partiellement enduits. Des parties brillantes peuvent faire leur apparition selon le mode d'application. Ceci provient de la nature même du matériau et n'est pas une perte de qualité en soi. Pour une surface absolument homogène traitée avec GRASELLO Terra, il faudrait recouvrir avec CORALITH Peinture silicate pour l'intérieur.

L'exactitude de la teinte doit être vérifiée avant l'application. Des différences de teinte entre différents lots de production (par exemple en cas d'appoint) sont possibles. Il est recommandé d'utiliser uniquement des produits provenant du même lot pour les bâtiments de qualité teintée. L'application de lots différents dans les mêmes locaux est déconseillée.

Un stockage prolongé peut entraîner une altération de la teinte, même dans l'emballage malgré l'usage de pigments qualité en raison de la forte alcalinité du produit. Vérifier impérativement la teinte avant l'application sur une surface d'essai.

Données de sécurité

Mesures de précaution

Respecter les consignes techniques de sécurité figurant dans les directives de la SUVA. Tenez compte des avertissements figurant sur les étiquettes des emballages, de la fiche de données de sécurité et de notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (demandez-la le cas échéant). Ne pas ingérer, éviter tout contact avec les yeux. **Le liant est corrosif. Nettoyer les ustensiles à l'eau immédiatement après utilisation. Les parties en verre et en métal doivent être bien recouvertes ou nettoyées immédiatement. Ne pas ingérer, éviter tout contact avec la peau et les yeux.**

Recyclage KABE

Les emballages vides et les vieilles peintures peuvent être redonnés à KABE Peintures. Demander notre brochure pour des informations détaillées.

Elimination

Remettre les bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération pour déchets spéciaux. Respecter en outre les ordonnances de la DETEC sur les directives des mouvements des déchets (OMoD) en Suisse et selon le Catalogue Européen des déchets (CED).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées selon nos connaissances, notre travail de développement et nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Une nouvelle édition de cette fiche technique peut comporter des changements mettant en cause la validité de certaines données, c'est pourquoi nous vous demandons de toujours consulter une fiche technique actualisée.