



# PATTEX

## Sekundenkleber Ultra Gel Matic

Cyanacrylat - Klebstoff

### EIGENSCHAFTEN

- Dosierspender mit feinsten Dosierspitze ermöglicht ein präzises und kontrolliertes Auftragen bei optimalem Auslaufschutz
- Hohe Flexibilität und Schlagfestigkeit
- Sekundenschnelles Kleben fast aller Materialien\*
- Wasserfeste Verklebung D3 nach DIN EN204
- Gelförmig – ermöglicht ein sauberes Auftragen

### EINSATZBEREICHE

Zum Kleben und Reparieren von fast allen Materialien, innen und außen, wie zum Beispiel:

- Metall
- Gummi
- Keramik, Porzellan
- Holz, Pappe
- Kunststoff (z. B. ABS, Polystyrol, Hart PVC)

\*Nicht geeignet für: Glasierte, gewachste und geölte Oberflächen, Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PTFE, Styropor® und Glas, sowie elektronische Bauteile.

Materialverträglichkeit vor Verwendung prüfen und Verklebungen vor direkter Bewetterung schützen. D3-Beständigkeit nach DIN EN204.

### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Als Untergründe eignen sich fast alle saugenden und nicht saugenden Materialien, außer PE, PP, PTFE usw. Die Untergründe müssen fest, sauber und frei von Trennmitteln sein. Trennmittel mit geeignetem Lösemittel, z.B. Alkohol entfernen oder Oberfläche anschleifen. Voraussetzung für das Abbinden des Klebstoffes ist die Aufnahme von geringen Mengen Feuchtigkeit (aus der Luft oder einem der zu verklebenden Materialien). Anstriche grundsätzlich auf ihre Haftfestigkeit prüfen und – falls erforderlich – entfernen.

### VERARBEITUNG

Das Arbeitsumfeld abdecken, um dieses zu schützen. Bei erstmaligem Öffnen kompletten Verschluss im Uhrzeigersinn fest auf Matic aufschrauben und damit die Schutzmembran der Tube durchstechen. Ein Klackern ist deutlich zu hören. Obere Kappe abschrauben und zum Dosieren geriffelte Tasten gefühlvoll drücken.

---



Je dünner der Klebstofffilm, desto schneller und stärker die Verklebung. Teile sofort zusammenfügen und ca. 10 – 80 s (materialabhängig) zusammendrücken. Eine Korrektur ist in den ersten 10 Sekunden möglich.

#### **REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE**

Sofort nach der Arbeit mit Alkohol oder Lösemittel reinigen. Trocken abreiben.

#### **BITTE BEACHTEN**

Klebstoff reagiert schnell mit Luftfeuchtigkeit. Tubenspitze und Verschluss sauber halten. Nach Gebrauch Tubenspitze fest aufschrauben um ein Aushärten zu verhindern.

#### **LAGERUNG**

Kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

#### **VERPACKUNG**

##### **Artikel-Kurzzeichen**

PSG5C

##### **Gebindegrößen**

6 Flaschen à 3 Gramm

#### **SICHERHEITSHINWEISE**

Es wird empfohlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter [www.mysds.henkel.com](http://www.mysds.henkel.com) erhältlich.  
Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



#### **ENTSORGUNGSHINWEIS**

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

---



## TECHNISCHE DATEN

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Rohstoffbasis:                | Ethylcyanacrylat                                                                       |
| Konsistenz:                   | Gelartig                                                                               |
| Farbe:                        | Transparent, klar                                                                      |
| Dichte:                       | Circa 1,1 g/cm <sup>3</sup> bei 20°C                                                   |
| Verarbeitungstemperatur:      | 15 bis 30°C bei mindestens 30% RLF                                                     |
| Temperaturbeständigkeit:      | -20°C bis +80°C                                                                        |
| Abbindezeit:                  | 10 bis 80 Sekunden (ISO 4587)<br>Circa 50% der Festigkeit sind nach 5 Minuten erreicht |
| Durchtrocknung:               | Die Endfestigkeit nach ca. 24 Stunden                                                  |
| Beständigkeit der Verklebung: | Alterungs- und Witterungsstabil, sowie feuchtigkeitsbeständig                          |
| Endfestigkeit:                | Circa 15 bis 25 N/mm <sup>2</sup> (ISO 4587)                                           |
| Mindesthaltbarkeit:           | Ungeöffnet mindestens 24 Monate                                                        |

Abhängig von Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur / Angabe der Endfestigkeit bezieht sich auf Henkel interne Labormessungen unter optimalen Bedingungen.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland  
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf  
Tel. +49 (0) 211/ 797-5800  
[www.pattex.de](http://www.pattex.de)

Henkel & Cie. AG  
Salinenstrasse 61  
CH-4133 Pratteln1  
Tel.: 061 825 7000