

## SOUS-COUCHE DE SÉCURITÉ

incolore / sans conservateurs selon VDL-RL 01



sous-couche hydrosol pour la stabilisation de supports absorbants à l'intérieur

### Description du produit

#### AVANTAGES

- agit en profondeur
- à prise rapide
- régule les degrés d'absorption inégaux

#### DOMAINE D'UTILISATION

Sous-couche hydrosol pénétrant très profondément dans le support pour la stabilisation de supports absorbants à l'intérieur. Convient pour tous les crépis intérieurs habituels, le béton, ouvrages de maçonnerie, plaques de plâtre absorbantes et pour recouvrir des couches de peinture à dispersion bien adhérentes et stables. Recouvrable de tous les crépis et les peintures pour murs et plafonds à base d'eau. Particulièrement indiqué pour des supports à pores fins, sableux, poreux, vieux, légèrement crayeux, très absorbants ou à pouvoir d'absorption irrégulier. Grâce à sa texture extrêmement fine, il pénètre particulièrement profondément dans le support. Assure une adhérence optimale des revêtements ultérieurs. Sans conservateurs selon VDL-RL 01 : teneur en conservateurs inférieure aux limites définies dans la directive VDL-RL 01.

#### PROPRIÉTÉS

- très bonne solidification
- avec contrôle d'application coloré

#### ARTICLES

| articles | teintes                                      | taille du récipient / unité de vente |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 8669938  | incolore, sans conservateurs selon VDL-RL 01 | 5L                                   |
| 8669939  | incolore, sans conservateurs selon VDL-RL 01 | 10L                                  |

#### MATÉRIAU DE BASE

Dispersion synthétique

## Préparation du support

### CONSEILS DE PRÉPARATION

Le support doit être propre, sec, stable, absorbant et exempt d'agents anti-adhérents. Faire un test d'adhérence sur les anciens revêtements au préalable. Enlever les couches de peinture instables qui cloquent ou qui se détachent. Rincer les surfaces crayeuses à l'eau jusqu'à l'enlèvement de tout résidu. Les nouveaux crépis doivent être laissés sécher pendant 4 semaines au minimum ou doivent être laissés fluater. Nettoyer et dépoussiérer les surfaces soigneusement. Lors des travaux de ponçage, porter un masque de protection respiratoire ! Remarque importante : Protéger les vitrages, les clinkers, les carreaux de faïence, les pierres naturelles, le marbre et les plantes contre les éclaboussures ! Les éclaboussures doivent être immédiatement enlevées à l'eau !

### TRUCS ET ASTUCES POUR VÉRIFIER LE SUPPORT

Vérification de farinage - essuyage :

Passez la main sur le support. Une abrasion adhérente et des décolorations sur la paume indiquent la présence de farinage.

Vérification de résistance et d'adhérence - test à l'aide d'un ruban adhésif :

Appuyez une bande d'adhésif pour peintre fortement contre le support et retirez-la rapidement avec force. Des résidus sur le ruban adhésif indiquent que le support n'est pas résistant à la charge.

Vérification d'absorption - test de mouillage :

Humidifiez le support à l'aide d'une éponge humide ou d'un vaporisateur. De l'eau qui s'écoule ou qui perle indique que le support est normalement ou faiblement absorbant. Des surfaces fortement absorbantes absorbent l'eau rapidement et prennent une teinte foncée.

Vérification sur des couches de frittage - test de mouillage et contrôle visuel :

On trouve des couches de frittage sur des surfaces en béton et des surfaces d'enduit. Des couches de frittage se caractérisent par une brillance de la surface et révèlent un pouvoir d'absorption plus faible lors du mouillage avec de l'eau.

Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette notice doivent être respectées.

En raison du grand nombre de supports possibles et d'autres facteurs influents il est recommandé de réaliser une surface d'essai avant de commencer à appliquer la peinture.

## Mise en œuvre

### ASTUCES POUR UN BEAU REVÊTEMENT

Pensez à préparer le support soigneusement.

Collez bien tout ce que vous voulez protéger contre les salissures.

Pendant les pauses, nous recommandons de ne pas nettoyer les outils de peinture, mais de les envelopper fermement dans un film plastique afin d'éviter que la peinture ne sèche.

### DILUANT

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

## OUTILS

- pinceau
- rouleau
- pistolet

## APPLICATION À L'AIDE D'UN PISTOLET AIRLESS

**Dilution :** 0 %

**Angle de pulvérisation :** 50°

**Pression de pulvérisation :** 110 bar

**Buse de pulvérisation :** 0,009"

**Note :** Respecter les instructions du fabricant de l'appareil.

## STRUCTURE DU REVÊTEMENT

Bien secouer avant l'emploi. Appliquer sans dilution, généreusement et uniformément. Les supports très absorbants doivent être apprêtés par 2 couches appliquées humide sur humide (appliquer deux couches sans temps de séchage intermédiaire). Lors du traitement, éviter les excès d'application, la formation de coulures et la formation d'un film. Ne pas mettre en œuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) !

## SÉCHAGE

A +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 4 heures environ. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

## CONDITIONS TECHNIQUES

- Sans biocides / sans conservateurs selon VDL-RL 01 : 3.2 Sans biocides / sans conservateurs: Lorsque la teneur en agents de conservation du revêtement, exprimée par substance, y compris le formaldéhyde, est inférieure à 2 ppm (mg/kg), sauf pour le MIT < 1,5 ppm et le CIT < 0,5 ppm (mg/kg).

## NETTOYAGE DES OUTILS

Faire tremper les outils pendant env. 2 heures dans un récipient (jamais dans l'évier) rempli d'eau chaude et de savon, puis les nettoyer. Sécher ensuite avec un papier ou un chiffon et jeter le chiffon/ papier sec dans les ordures ménagères.

## CONSOMMATION

1 L suffit pour 6 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application. Indication : plus le support est sombre, rugueux ou absorbant, plus la consommation de peinture est élevée.

## Indications

## COMPOSANTS SELON VDL

Copolymère d'acrylate, silicate de potasse, eau, additifs, pigments organiques et anorganiques.

## CONSIGNE DE SÉCURITÉ SELON LA DIRECTIVE 2004/42/CE (COV)

La teneur en COV de ce produit est de 30 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 30 g/l max. (catégorie A/h à partir de 2010).

## NUMÉRO DE SERVICE POUR DES PERSONNES ALLERGIQUES

Conseil pour les personnes allergiques et conseils techniques au tél. +41 41 9296262.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ/ INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

## PRÉCAUTIONS D'USAGE

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

## STOCKAGE

Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre tout renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais.

## ÉLIMINATION

P503 Seuls des récipients ne contenant plus aucun reste peuvent être destinés au recyclage. Les résidus de matériau et les outils d'application peuvent être jetés avec les ordures ménagères une fois secs. Déposer les résidus de produits liquides et l'eau de nettoyage au point de collecte des vernis/ peintures usagés.

Cette fiche technique a été préparée sur la base de l'état actuel de la technique. Ces informations s'appuient sur les dernières évolutions et sur une longue expérience pratique. En raison de la diversité des supports et des conditions rencontrées, les informations contenues dans la fiche technique ne dispensent pas l'utilisateur de l'obligation, qui découle également des règles générales de l'artisanat, de vérifier sous sa propre responsabilité l'aptitude du support ainsi que l'aptitude et l'applicabilité du produit avant l'utilisation prévue. Nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche. Cela vaut en particulier pour les combinaisons avec d'autres produits. Lors de la publication d'une nouvelle édition, toutes les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

15.07.2026 | 4/4