

Caractéristiques du produit		Tolérances Exigences (EN 13329)	
Format	1285 x 194 x 8 mm	Équerrage de l'élément ($\leq 0,20$ mm)	$\leq 0,10$ mm
Unité	Carton: 10 lames / 2,493 m ² / 18,9 kg	Détermination de la rectitude des bords ($\leq 0,30$ mm)	$\leq 0,10$ mm/m
	Palette: 40 cartons / 99,72 m ² / 771 kg	Affaissement superficiel	(moyenne $\leq 0,10$ mm) (moyenne $\leq 0,05$ mm)
Garantie selon la stipulation Parador		(max. $\leq 0,15$ mm)	(max. $\leq 0,10$ mm)
Usage privé:	Lifetime	Joints entre les éléments assemblés	(moyenne $\leq 0,15$ mm) (moyenne $\leq 0,05$ mm)
Usage commercial:	10 années	(max. $\leq 0,20$ mm)	(max. $\leq 0,10$ mm)
Indications	- pas de garantie pour une pose collée	Planéité de l'élément	fw, concave $\leq 0,15$ % fw, convexe $\leq 0,20$ %
	- entretien et soin selon instruction		fl, concave $\leq 0,50$ % fl, convexe $\leq 1,00$ %
	- changement technique sous réserve		



Caractéristiques			
			
Classe d'usage 23 = habitat privé à usage intensif		Classe d'usage 33 = secteur commercial à usage intensif	
Le revêtement de sol stratifié remplit toutes les exigences de la classe d'usage indiquée.			
Exigences / caractéristiques		Norme	Résultat
	Abrasion	ISO 24338, procédure A	AC 5 (≥ 6.000 tours Taber)
	Résistance aux chocs (petite boule acier)	EN 17368	≥ 70mm
	Résistance aux chocs (grosse boule acier)	EN 13329, annexe C	≥ 1.000mm
	Comportement au feu	EN 13501-1	C _f s1
	Résistance au glissement	EN 13893	μ ≥ 0,35
		EN 14041	DS
	Résistance aux tâches	EN 438-2	groupe 1+2: degré 5 groupe 3: degré 4/5
	Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 438-2	degré 4
	Résistance à la lumière	EN ISO 4892-2	Échelle de gris: degré ≥ 4
	Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918	modèle W, aucune modification visible
	Comportement électrostatique	EN 1815	≤ 2 kV
	Résistance thermique		
	Chauffage par le sol – matériau de support approprié et par-vapeur	EN 12664	0,048 m²*K/W
	Effet d'un pied de meuble	EN ISO 16581	modèle 0, aucune modifications visibles
	Résistance suite à charge constante	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
	Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
	Résistance connexion	ISO 24334	> 1 kN/m (côté long) > 2 kN/m (côté court)
	Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (à Akustik Protect 100)
	Modifications dimensionnelles si l'humidité relative de l'air change	EN 13329, annexe A	≤ 0,9mm
	Taux de gonflement	ISO 24336 (≤ 15 %)	≤ 12 %
	Résistance à l'eau	ISO 4760	Exigences satisfaites (48h au lieu de 24h)
	Résistance de décrochage	EN 13329, annexe B	≥ 1,8 N/mm²
	Résistance aux rayures	EN 438-2	degré 4
	Effet antidérapant plan incliné	EN 16165, annexe B plan incliné	Texture mate satinée: R10 Texture bois mate / texture brossée / texture élégance / texture mate naturelle / texture vivante: R9
		EN 16165, annexe C Essai au pendule	PTV (sec (glisseur 96)) ≥ 36 Faible potentiel de glissement selon UK Slip resistance group
	Traitement		Code CED (Catalogue européen des déchets): 20 01 38

Changement fait par:	QMB Parador	Nom du fichier:	PA_TDS_Laminat_Classic-1050_AC5_FR_20260101
Date:	10/12/2010	Actualisation:	www.parador.de/fr/services/downloads/stratifies
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable à partir du:			01/01/2026