

Produkteigenschaften		Toleranzen (EN 13329)	
Format	853 x 400 x 8 mm	Rechtwinkligkeit des Elementes (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10mm
Verpackung	Paket: 5 Elemente / 1,706 m²/ 13,2 kg	Kantengeradheit der Deckschicht (≤ 0,30 mm)	≤ 0,10 mm/m
	Palette: 57 Pakete / 97,24 m² / 767,40 kg	Höhenunterschiede zwischen Elementen	(mittel ≤ 0,10 mm) (max. ≤ 0,15 mm) (max. ≤ 0,10 mm)
Garantieleistung (laut Parador Garantiebestimmungen)		Fugenöffnungen zwischen Elementen	(mittel ≤ 0,15 mm) (max. ≤ 0,20 mm) (max. ≤ 0,10 mm)
Privater Bereich	Lifetime	Ebenheit des Elementes	fw, concave ≤ 0,15 % fw, convex ≤ 0,20 % fl, concave ≤ 0,50 % fl, convex ≤ 1,00 %
Gewerblicher Bereich	10 Jahre		
Hinweise	- keine Freigabe für vollflächige Verklebung		
	- Reinigung und Pflege siehe Anleitung		
	- Technische Änderungen vorbehalten		



EN 14041:2004/A:2005



www.blauen-anger.de/t/176





ID 1112 - 12656 - 601



certified by
ICC Global Services



QNG READY
GREEN BUILDING
100% VERIFIED



PEFC/COC-1-0607



THIRD-PARTY VERIFIED
EPD
ISO 17025 and EN 15001
Institut Bauen und Umwelt AG



Klassifizierung		
		
Nutzungsklasse 23 = privater Wohnbereich mit intensiver Nutzung	0	
Der Laminatboden erfüllt alle Eigenschaften der ausgewiesenen Nutzungsklasse.		
Anforderungen / Eigenschaften	Prüfnorm	Bewertung
 Beständigkeit gegen Abrieb	ISO 24338, Verfahren A	AC 4 (≥ 4.000 Umd.)
 Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (kleine Kugel)	EN 17368	≥ 70mm
 Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung (große Kugel)	EN 13329, Anhang C	≥ 1.000mm
 Brandverhalten	EN 13501-1	B _{f1} s1
 Gleitreibung	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
 Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4/5
 Verhalten gegenüber Zigarettenglut	EN 438-2	Grad 4
 Lichtechtheit	EN ISO 4892-2	Graumaßstab: Stufe ≥ 4
 Beanspruchung durch Stuhlrollen	EN ISO 4918	Typ W, keine sichtbaren Veränderungen
 Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	≤ 2 kV
 Wärmedurchlasswiderstand Verlegung auf Fußbodenheizung – geeignet mit geeignetem Unterlagsmaterial und Dampfsperre	EN 12664	0,048 m²*K/W
 Verhalten bei der Simulation des Verschiebens eines Möbelfußes	EN ISO 16581	Typ 0, keine sichtbaren Veränderungen
 Eindruck nach konstanter Belastung	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
 Emission von Formaldehyd (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
 Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	> 1 kN/m (Länge) > 2 kN/m (Breite)
 Trittschall	ISO 717-2	18 dB (auf Parador Akustik-Protect 100)
 Maßänderungen nach Änderungen der relativen Luftfeuchte	EN 13329, Anhang A	≤ 0,9mm
 Dickenquellung	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 12 %
	Wasserbeständigkeit	ISO 4760 Anforderungen erfüllt (48h statt 24h)
	Abhebefestigkeit	EN 13329, Anhang B ≥ 1,8 N/mm²
	Kratzfestigkeit	EN 438-2 Grad 4
	Rutschhemmung schiefe Ebene	EN 16165, Anh. B Schiefe Ebene Ölstruktur: R9 / Steinstruktur: -
		EN 16165, Anh. C Pendelprüfung PTV (trocken (Gleiter 96)) ≥ 36 Low slip potential gem. UK Slip resistance group
	Entsorgung	EAK (Europäischer Abfallkatalog) Schlüssel: 20 01 38

Änderung durch:	QMB Parador	Dateiname:	PA_TDS_Laminat_Trendtime-5_DE_20260101
Datum:	01/01/2014	Aktuellste Version unter:	www.parador.de/services/downloads/laminat
Unsere TDS werden laufend aktualisiert und dem Stand der Technik angepasst. Diese Version ersetzt alle früheren Ausgaben und ist gültig ab:			01/01/2026