

Caractéristiques du produit			Tolérances Exigences (EN 13329)	
Format	1285 x 243 x 8mm	2200 x 243 x 8mm	Équerrage de l'élément (≤ 0,20 mm)	≤ 0,10mm
Unité	Carton: 7 lames / 2,186m² / 15,834 kg	Carton: 6 lames / 3,208m² / 22,38 kg	Détermination de la rectitude des bords (≤ 0,30 mm)	≤ 0,10 mm/m (moyenne ≤ 0,05 mm)
	Palette: 42 cartons / 91,80m² / 665 kg	Palette: 39 cartons / 125,09m² / 872 kg	Affleurement superficiel	(moyenne ≤ 0,10 mm) (max. ≤ 0,15 mm) (max. ≤ 0,10 mm)
Garantie selon la stipulation Parador			Joints entre les éléments assemblés	(moyenne ≤ 0,15 mm) (max. ≤ 0,20 mm) (max. ≤ 0,10 mm)
Usage privé:	15 années		Planéité de l'élément	fw, concave ≤ 0,15 % fw, convexe ≤ 0,20 % fl, concave ≤ 0,50 % fl, convexe ≤ 1,00 %
Usage commercial:	5 années			
Indications	- pas de garantie pour une pose collée - entretien et soin selon instruction - changement technique sous réserve			



Caractéristiques		
Classe d'usage 23 = habitat privé à usage intensif		Classe d'usage 32 = secteur commercial à usage moyen
Le revêtement de sol stratifié remplit toutes les exigences de la classe d'usage indiquée.		
Exigences / caractéristiques	Norme	Résultat
Abrasion	ISO 24338, procédure A	AC 4 (≥ 4.000 tours Taber)
Résistance aux chocs (petite boule acier)	EN 17368	≥ 35mm
Résistance aux chocs (grosse boule acier)	EN 13329, annexe C	≥ 750mm
Comportement au feu	EN 13501-1	C _s s1
Résistance au glissement	EN 13893 EN 14041	μ ≥ 0,35 DS
Résistance aux tâches	EN 438-2	groupe 1+2: degré 5 groupe 3: degré 4/5
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 438-2	degré 4
Résistance à la lumière	EN ISO 4892-2	Échelle de gris: degré ≥ 4
Effet d'une chaise à roulettes	EN ISO 4918	modèle W, aucune modification visible
Résistance thermique Chauffage par le sol - matériau de support approprié et par-vapeur	EN 12664	0,048 m²*K/W
Effet d'un pied de meuble	EN ISO 16581	modèle 0, aucune modifications visibles
Résistance suite à charge constante	ISO 24343-1	≤ 0,05mm
Émissions de formaldéhyde (E1 = 0,1 ppm)	EN 16516	≤ 0,05 ppm
Résistance connexion	ISO 24334	> 1 kN/m (côté long) > 2 kN/m (côté court)
Bruit d'impact	ISO 717-2	18 dB (à Akustik Protect 100)
Modifications dimensionnelles si l'humidité relative de l'air change	EN 13329, annexe A	≤ 0,9mm
Taux de gonflement	ISO 24336 (≤ 18 %)	≤ 13 %
	ISO 4760	Exigences satisfaites (24h)
	EN 13329, annexe B	≥ 1,8 N/mm²
	EN 438-2	degré 4
	EN 16165, annexe B plan incliné	Texture mate satinée: R10 Texture naturelle / Texture mate naturelle: R9
	EN 16165, annexe C Essai au pendule	PTV (sec (glisseur 96)) ≥ 36 Faible potentiel de glissement selon UK Slip resistance group
		Code CED (Catalogue européen des déchets): 20 01 38
	Traitement	

Changement fait par:	QMB Parador	Nom du fichier:	PA_TDS_Laminat_Basic-600_FR_20260101
Date:	01/01/2014	Actualisation:	www.parador.de/fr/services/downloads/stratifies
Nos fiches techniques sont actualisées régulièrement et sont toujours mises à jour. Cette version remplace toutes versions précédentes. Ce fichier est valable à partir du:			01/01/2026