

Technische Spezifikationen

Herstellungsverfahren	Getufted		ISO 2424
Teilung	5/32" Schlinge		
Polmaterial	100% Polypropylene (PP)		ISO 2424
Träger	Gewebe Polypropylene (PP)		ISO 2424
Rückenausrüstung	Filz		ISO 2424
Bahnbreite	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
Polgewicht	ca. 850 gr/m²		ISO 8543
Gesamtgewicht	Filz	± 15%	ISO 8543
	ca. 2154 gr/m²		
Pol-schichtdicke	ca. 6,0 mm		ISO 1765
Gesamtdicke	Filz	+ 15% / -10%	ISO 1765
	ca. 8,5 mm		
Noppenzahl	ca. 101.100 /m²	+ 10% / -7,5%	ISO 1763
Brandverhalten	Filz		EN 13501-1
	Efl		
Lichtecktheit	5		105-B02
Reibechtheit	≥ 4		105-X12
Wasserecktheit	≥ 4		105-E01
Wärmedurchlasswiderstand	0,130 m² K/W		ISO 8302
Trittschallschutz	20,0 dB		ISO 10140
Rapport	14,3 x 15,1 cm.		
GUT Nr.	Filz		
	20DF10F6		

