

Vorteils- beschreibungen

- **Hydraulisches Bindemittel zur Herstellung von Mörteln**
- **Nicht für statisch relevante Bauteile geeignet**
- **Im Innen- und Aussenbereich einsetzbar**



Zusammensetzung Zement

Anwendung

- Hydraulisches, wasserfestes Bindemittel zur Herstellung von herkömmlich gemischten Putzen oder Mörteln.
- Nicht für statisch relevante Betonteile nach DIN EN 206-1 verwenden.

Weitere Verarbeitungsanleitungen mit Bildern, Werkzeug- und Produktauswahllisten finden Sie unter www.baumit-selbermachen.ch.

Technische Daten

Produkt	
EAK/AVV Abfallschlüssel:	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Druckfestigkeit nach 28 Tagen:	≥ 30 N/mm ² im Originalzustand
Verarbeitungszeit:	ca. 1 h
Variante(n)	
Verbrauch	5 kg je nach Anwendungsfall

Die angegebenen Verbrauchsangaben dienen zur Orientierung. Praxisbedingt ist dabei ein Mehrverbrauch von ca. 10 % zu berücksichtigen. Die Verbrauchsangaben sind abhängig von Rauheit und Saugfähigkeit des Untergrundes sowie der Verarbeitungstechnik.

Lieferform

Papiersack, 5 kg (4 Sack pro Karton, 144 Sack pro Palette = 720 kg)

Lagerung

Trocken und geschützt, die Lagerzeit sollte 24 Monate nicht überschreiten. Das auf dem Gebinde abgedruckte Datum entspricht dem Produktionsdatum.

Qualitätssicherung

Ständige Überwachung und Kontrolle der Qualität und strenge Eingangskontrolle aller Rohstoffe. Die Firma verfügt über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 sowie ein Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001. Die Zertifizierung gilt für ausgewählte Standorte in Deutschland.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Siehe Sicherheitsdatenblatt unter www.baumit-selbermachen.com

Untergrund

Der Untergrund muss mineralisch, tragfähig und sauber sein. Nicht auf Gipsuntergründe auftragen, um Treiberscheinungen zu vermeiden.

Verarbeitung

Zement möglichst mit Gesteinskörnungen (Sanden) abgestufter Korngrösse mischen und je nach Wasserzugabe zu einem steifen bis plastischen Mörtel anrühren.

Nicht mit Gips mischen, um Treiberscheinungen zu vermeiden.

Allgemeines und Hinweise**Hohe Temperaturen beschleunigen die Abbindung.
Angesteiftes Material nicht neu aufmischen.**

Gefährdete Bereiche (Glas, Keramik, Metall usw.) schützen.

Zement ist kein Bindemittel nach DIN EN 197-1 und wird deshalb nicht CE-gekennzeichnet.

Die obenstehenden Angaben entsprechen dem Stand unserer Erfahrung und sollen beraten. Eine Garantie für den Anwendungsfall kann daraus nicht abgeleitet werden, da die jeweilige Anwendung und Verarbeitung ausserhalb unserer Kontrollmöglichkeit liegen.

Nicht unter + 5 °C und über + 30 °C Material-, Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten und abtrocknen lassen.

Benötigen Sie weitere Informationen zu diesem Material oder dessen Verarbeitung, beraten Sie unsere jeweils zuständigen Aussendienst-Fachberater gern detailliert und objektbezogen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Technischen Information sind frühere Ausgaben ungültig. Aktuellste Informationen entnehmen Sie unseren Internet-Seiten. Es gelten für alle Geschäftsfälle unsere aktuellen Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie die Bestimmungen für die Aufstellung und Nutzung unserer Silos und Mischanlagen.