



Ciment

Descriptions des avantages

- Liant hydraulique pour la fabrication de mortiers
- Ne convient pas pour les éléments de construction importants du point de vue statique
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur



Composition

Ciment.

Application

- Liant hydraulique, résistant à l'eau, pour la fabrication d'enduits ou de mortiers mélangés de manière traditionnelle.
- Ne pas utiliser pour les éléments en béton importants du point de vue statique selon la norme DIN EN 206-1.

Vous trouverez d'autres instructions de mise en œuvre avec des photos, des listes d'outils et de sélection de produits sur www.baumit-selbermachen.ch/fr/.

Données techniques

Produit	
Code de déchet EAK/AVV:	15 01 10*, 17 01 01, 17 09 04
Résistance à la compression après 28 jours:	≥ 30 N/mm ² dans son état d'origine
Temps de mise en œuvre:	env. 1 h

Variante(s)	5 kg
Consommation	selon l'application

Les données de consommation indiquées sont fournies à titre indicatif. Dans la pratique, il faut prévoir une consommation supplémentaire d'environ 10%. Les données de consommation dépendent de la rugosité et de la capacité d'absorption de la surface, ainsi que de la technique d'application.

Forme de livraison

Sac en papier, 5 kg (4 sacs par carton, 144 sacs par palette = 720 kg)

Stockage

Au sec et à l'abri, la durée de stockage ne devrait pas dépasser 24 mois. La date imprimée sur l'emballage correspond à la date de production.

Assurance qualité

Surveillance et contrôle permanents de la qualité, ainsi qu'un contrôle rigoureux de toutes les matières premières à leur réception. L'entreprise dispose d'un système de management de la qualité certifié selon la norme DIN EN ISO 9001, ainsi que d'un système de management environnemental selon la norme DIN EN ISO 14001. La certification couvre des sites sélectionnés en Allemagne.

Classification selon la loi sur les produits chimiques

Consulter la fiche de données de sécurité sur www.baumit-selbermachen.com

Support

Le support doit être minéral, porteur et propre. Ne pas appliquer sur des supports en plâtre afin d'éviter les phénomènes de gonflement.

Mise en œuvre	Mélanger si possible le ciment avec des granulats (sables) de granulométrie échelonnée et, selon l'ajout d'eau, mélanger jusqu'à obtenir un mortier ferme à plastique. Ne pas mélanger avec du plâtre afin d'éviter les phénomènes de gonflement.
Informations générales et conseils	Les températures élevées accélèrent la prise. Ne pas remélanger un matériau qui a pris. Protéger les zones sensibles (verre, céramique, métal, etc.). Le ciment n'est pas un liant selon la norme DIN EN 197-1 et ne porte donc pas le marquage CE. Les informations ci-dessus sont basées sur notre expérience et sont destinées à des fins de conseil. Elles ne peuvent en aucun cas garantir le résultat final, car les conditions d'application et de mise en œuvre sont hors de notre contrôle. Ne pas appliquer et laisser sécher en dessous de + 5 °C et au-dessus de + 30 °C pour la température du matériau, du support et de l'air. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur ce matériau ou sa mise en œuvre, nos conseillers techniques du service extérieur se feront un plaisir de vous conseiller en détail et en fonction du projet.

Nos recommandations techniques d'application, que nous émettons pour aider l'acheteur/l'utilisateur sur la base de notre expérience, correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles sont non contraignantes et ne créent pas de relation juridique contractuelle ni d'obligations annexes découlant du contrat d'achat. Elles ne dispensent pas l'acheteur de vérifier par lui-même si nos produits conviennent à l'usage auquel ils sont destinés. Les règles générales de la technique de construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications visant à l'avancement technique et à l'amélioration du produit ou de son application. La parution de cette information technique rend caduques les éditions précédentes. Pour obtenir les informations les plus récentes, veuillez consulter notre site Internet. Toutes les transactions commerciales sont soumises à nos conditions de vente et de livraison actuelles ainsi qu'aux dispositions relatives à l'installation et à l'utilisation de nos silos et centrales de malaxage.