BEAU FLOR®
we decorate your floor

Soho | FICHE TECHNIQUE

INFORMATION PRODUIT

Norme produit	EN ISO 26986		
Classes d' usage	ISO 10874 (EN 685)		23 Domestique élevé 32 Commercial général 41 Industriel léger modéré
Épaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)		2,80 mm
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)		0,40 mm
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)		1950 g/m²
Largeurs des rouleaux	EN ISO 24341 (EN 426)		2 - 3 - 4 m*
Longueur des rouleaux standard	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 30 m

INFORMATION TECHNIQUE

Groupe d'abrasion	EN 660-2		T	
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40 %	
Incurvation	EN ISO 23999		≤ 8 mm	
Résistance à la lumière	EN ISO 105 b02		≥ 6	
Poinçonnement	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,20 mm	
Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717/2		Δ Lw 15 dB	
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893		> 0,60	
Glissance (test de rampe avec huile)	EN 16165:2021 – Annex B (DIN 51130)		R10	
Réaction au feu	EN 13501-1		Bfl-s1	
Chauffage par le sol	EN 12667		Compatible	
Isolation thermique	ISO 8302		0,0180 m².K/W	
Conductivité thermique	ISO 10456 (EN 12524)		0,156 W/(m.K)	
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987 (EN 423)		Résistant	
Accumulation charges électrostatiques	EN 1815		< 2 kV	sur béton
Test de délaminage (résistance à peler)	EN ISO 24345		≥50N/50mm	
Résistance aux pieds du meuble	ISO 16581 (EN 424)		Aucun dommage	
Essai de la chaise à roulette	EN ISO 4918		Approprié	Roue de type W
Test pendulum	CENTS 15676:2007		45+	
Traitement de surface			Premium coating	
TVOC après 28 jours	ISO 16000 (EN 16516)		<1000 µg/m³	
Soudure à froid	Werner Müller		Type A	

* vérifier la disponibilité par référence individuelle

Veuillez noter que les données fournies peuvent être imprécises et susceptibles à des modification de nature technique à tout moment. Les contenues des documents sont valables du 23/03/2026 et Beaufior se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Notre technologie est en constante évolution, alors avant d'entreprendre des projets, nous vous encourageons à nous contacter afin de maintenir notre plus haut niveau de normes.

FDE

EN 14041 CE 05 DOP: 450-TC0013-1 B.J.G. Floorcoverings NV Rijksweg 442, 8710 Wielsbeke BELGIUM NB: 0534 Resilient floor covering for use within building DS Bfl-s1

UK CA

BLACK TEX BAC · PREMIUM COATING · SLIP RESISTANCE R10 CLASSification · NATURAL LOOK · SLIP RESISTANT · SUITABLE FOR FLOOR HEATING · WARRANTY 10 YEAR RESIDENTIAL

Version 23/03/2026

Pour toute information environnementale relative à cette collection, veuillez consulter notre FDE (fiche de données environnementales).