

TECHNISCHES MERKBLATT

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Deutschland
Telefon: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K Lackiervorbereitung
Elastischer Füll-Spachtel (Styrol-reduziert)
250 g
Art. Nr. 745420



Produktdaten

Beschreibung / Verwendungszweck

Hochwertiger mit Aluminium-Pigmentierung durchmischter Styrol-reduzierter und asbestfreier elastischer 2K Füllspachtel auf Polyesterharz-Basis. Für hohe Qualitätsansprüche bei stark vibrationsbeanspruchten Metall- und Kunststoffteilen im Fahrzeugbau und Reparaturhandwerk. Zum egalisieren von Vertiefungen und Unebenheiten. Die Verarbeitung auf senkrechten Flächen ist problemlos möglich. Auch für Reparaturen an trockenem Stein und Beton sowie an Gegenständen aus Kunststoff und Keramik geeignet.

Eigenschaften

- Ideal für vibrationsbeanspruchte Metall- und Kunststoffteile
- Außerordentlich elastisch und zäh
- Sehr gute Verarbeitung
- Sehr gute Haftung und Schleifbarkeit
- Hohes Standvermögen
- Außerdem einsetzbar bei trockenem Stein, Kunststoff, Keramik oder Beton

Materialbasis

Spezifisches Polyesterharz

Farbton

silbergrau met. (ohne Härter)

Untergrund

Stahl, Eisen, GFK, Keramik, Stein, Beton
und handelsüblichen Kunststoffen.

Nicht ausgehärtete Altlackierungen o. Grundierungen
entfernen.

NICHT auf thermoplastischen oder säurehaltigen
Produkten (wash-primer) verarbeiten.

Verarbeitung

Schutzmaßnahmen



Persönliche Schutzausrüstung tragen.
(Handschuhe/Schutzbrille)

Nähere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

Verarbeitungsbedingungen




Optimale Verarbeitung bei 18° C - 25° C und einer
relativen Luftfeuchte von 40 - 60 %.

Es ist auf ausreichende Zu- und Abluft zu achten.

Verarbeitungstemperatur von mindestens +10° C.

Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %. Polyesterspachtel
härtet unter +10° C nicht mehr aus.

Trocknung



schleifbar:

nach 20 min / 20° C und 10 min / 60° C



4 - 5 min. bei ca. 80 cm Abstand und max. 80° C.

Verarbeitung


Den Untergrund von Staub, Fett und Trennmittel
sorgfältig reinigen. Oberflächen anschleifen,

schadhafte Stellen trocken mit P 80 / P 150

metallisch blank schleifen. Die benötigte Menge

Elastischer Füllspachtel mit 2% Härter im Kunststoff-
deckel gründlich mischen und zügig verarbeiten.

Nach der Trocknung Trockenschliff mit P 150 / P 240



Vor dem Füllerauftrag trocken mit P 240 / P 360 matt
schleifen

Verarbeitungszeit

ca. 4 - 5 Minuten bei 20° C

Arbeitsende

Dose mit dem Deckel und Tube mit der Plastikkappe wieder luftdicht verschließen.

Bitte verwendete Hilfsmittel (Spachtelklinge, Mischbecher, etc.) unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten reinigen (z.B. mit Aceton / Nitroverdünnung).

Ergänzende Hinweise

Wichtige Hinweise


NICHT über 3% Härter verwenden da es bei einer Über- oder Underdosierung zu Fleckenbildung in der Decklackierung kommen kann.

Bei Arbeiten auf NE-Metalloberflächen (z.B. Aluminium, verzinkte Flächen) MUSS vor dem Spachteln vorgrundiert werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.

Vor dem Überarbeiten mit 1K oder 2K Füllern isolieren. NUR trocken schleifen.

ACHTUNG! Angemischten Spachtel nicht in die Dose zurückgeben.

Lagerstabilität



Spachtel und Härter bei ca. 20° C im verschlossenen Originalbehälter sachgerecht und trocken lagern.

Entsorgung



Dose und Tube mit ausgehärtetem Material sind als Sonderabfall zu entsorgen.

Anmerkung

Vor der Anwendung sind die Sicherheitshinweise stets sorgfältig zu lesen und zu beachten.

Die Inhalte in diesem Technischen Datenblatt wurden mit größter Sorgfalt erstellt und entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie dienen dem Anwender als anwendungstechnische Information und stellen keine Garantie bestimmter Eigenschaften dar. Die Angaben sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für Ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Sie befreien den Anwender bei der Verarbeitung nicht, unsere Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigte Verwendung eigenverantwortlich selbst zu prüfen. Auf den Produktetiketten befindliche Warnhinweise sind zu beachten. Unsere Marken und Patente sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns vor, die Inhalte der Informationen ohne vorherige Ankündigung zu jeder Zeit zu aktualisieren, zu ändern und zu ergänzen.