Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K préparation peinture
Mastic en fibres de gaz (réduite de styrène)
250 g
No. d‘art 745410

Informations produit

Description / utilisation

Mastic en fibre de verre polyester bi-composant à durcissement rapide réduite de styrène. A base de résines polyester élastiques avecde copeaux de fibre de verre.
Pour renforcer les tôles rouillées, pour combler les fissures, les petits trous et les perforation par la rouille. Pour les réparations sur la construction automobile et de construction mécanique, aux bateaux, aux planches de surf et aux caravanes. Adhère à des objets en acier, fer, zinc, l'aluminium, PRV, bois, béton et de nombreux plastiques du commerce.

Propriétés

- Résistance exceptionnelle à la déchirure et à la rupture après durcissement
- Mélange très efficace de résine polyester et fibres de verre
- Pour les fissures métalliques et les perforations par la rouille

Composition

Résine polyester spécifique

Coloris

vert (sans durcisseur)

Supports

Acier, fer, aluminium, zinc, PRV, bois, béton et plastiques du commerce.
Enlever les apprêts non durcis ou les anciennes peintures.
NE PAS utiliser sur des produits thermoplastiques ou acides (wash-primer).

Application

Protections

Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conditions d'utilisation

Application optimale à 18° C - 25° C et une humidité relative de l'air de 40 - 60 %. Il faut veiller à ce que l'air entrant et sortant soit suffisant. Température de traitement d'au moins +10° C. Humidité maximale de l'air 80 %. Le mastic polyester ne durcit plus en dessous de +10° C.

Séchage



ponçage: après 20 - 30 min. à 20° C et 10 min / 60°C

4 - 5 min. à une distance d'env. 80 cm et à une température max. de 80° C.

Traitement

Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. Poncer sec les surfaces, poncer l'endroit endommagé avec P 80 / P 150 jusqu'à ce que une propreté métallique est obtenue.
Mélanger soigneusement la quantité nécessaire de mastic en fibres de verre avec 2% de durcisseur dans le couvercle en plastique et appliquer rapidement.
Après le séchage, le ponçage à sec avec P 150 / P 240.



Avant l'application de l'apprêt, ponçage mat avec P 240 / P 360 poncer.

Temps de traitement env. 4 - 5 min à 20° C

Après usage Refermer hermétiquement la boîte avec le couvercle et le tube avec le bouchon en plastique.
Prière d'utiliser les outils utilisés (lame de spatule, godet de mélange) immédiatement après la fin des travaux nettoyer (p.ex. avec l'acétone / diluant pour nitroc).

Conditions de stockage

Remarques importantes NE PAS utiliser plus de 3% de durcisseur car un surdosage ou un sous-dosage peut entraîner la formation de taches dans la couche de finition.
Pour les travaux sur des surfaces en métaux non ferreux (par ex. aluminium, surfaces galvanisées) peut être apprêté avant le masticage afin de garantir une adhérence optimale. Avant de repeindre avec des charges monocomposantes ou bicomposantes isoler les surfaces. Poncer UNIQUEMENT à sec.
ATTENTION: Ne pas remettre le mastic mélangé dans la boîte remettre en place.

Stabilité au stockage



Conserver la mastic et le durcisseur à env. 20° C dans leur emballage d'origine fermé, dans un endroit approprié et au sec.

Traitement des déchêts

Boîte et tube contenant le matériau durci doivent être éliminés comme déchets spéciaux.

Remarque Avant de l'utiliser, lisez attentivement et respectez les consignes de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.