

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphoner: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

Auto-K préparation peinture
Mastic de remplissage élastique
(réduite de styrène)
1000 g
No. d'art 745422



Informations produit

Description / utilisation

Mélangé avec des pigments d'aluminium, mastic de remplissage élastique à bi-composant, réduite de styrène et d'amiante, à base de résine polyester. Pour des exigences de qualité élevées en cas de pièces en métal et en plastique soumises à de fortes vibrations dans le domaine la construction de véhicules et l'artisanat de réparation. Pour égaliser les creux et les inégalités. L'application sur des surfaces verticales est possible sans problème. Convient également pour les réparations sur la pierre sèche et le béton, ainsi que sur des objets en plastique et en céramique.

Propriétés

- Idéal pour les pièces en métal et en plastique qui exposées aux vibrations
- Exceptionnellement élastique et tenace
- Très bonne mise en œuvre
- Très bonne adhérence et ponçabilité
- Grande persévérance
- Utilisable en outre sur la pierre sèche, plastique, céramique ou béton

Composition

Résine polyester spécifique

Coloris

gris argenté met. (sans durcisseur)

Supports


Acier, fer, PRV, céramique, pierre, béton et plastiques du commerce.

Enlever les apprêts non durcis ou les anciennes peintures.

NE PAS utiliser sur des produits thermoplastiques ou acides (wash-primer).


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Conditions d'utilisation



Application optimale à 18° C - 25° C et une humidité relative de l'air de 40 - 60 %. Il faut veiller à ce que l'air entrant et sortant soit suffisant. Température de traitement d'au moins +10° C. Humidité maximale de l'air 80 %. Le mastic polyester ne durcit plus en dessous de +10° C.

Séchage



ponçage: après 20 min. à 20° C et 10 min / 60° C




4 - 5 min. à une distance d'env. 80 cm et à une température max. de 80° C.

Traitement

Le support doit être sec, exempt de poussière et de graisse. Poncer sec les surfaces, poncer l'endroit endommagé avec P 80 / P 150 jusqu'à ce que une propreté métallique est obtenue.

Mélanger soigneusement la quantité nécessaire de mastic de remplissage élastique avec 2% de durcisseur dans le couvercle en plastique et appliquer rapidement. Après le séchage, le ponçage à sec avec P 150 / P 240.



Avant l'application de l'apprêt, ponçage mat avec P 240 / P 360 poncer.

Temps de traitement

env. 4 - 5 min à 20° C

Après usage

Refermer hermétiquement la boîte avec le couvercle et le tube avec le bouchon en plastique.


Prière d'utiliser les outils utilisés (lame de spatule, godet de mélange) immédiatement après la fin des travaux nettoyer (p.ex. avec l'acétone / diluant pour nitroc).

Conditions de stockage

Remarques importantes

NE PAS utiliser plus de 3% de durcisseur car un surdosage ou un sous-dosage peut entraîner la formation de taches dans la couche de finition. Pour les travaux sur des surfaces en métaux non ferreux (par ex. aluminium, surfaces galvanisées) DOIT être apprêté avant le masticage afin de garantir une adhérence optimale. Avant de repeindre avec des charges monocomposantes ou bicomposantes isoler les surfaces. Poncer **UNIQUEMENT** à sec. **ATTENTION:** Ne pas remettre le mastic mélangé dans la boîte remettre en place.

Stabilité au stockage



Conserver la mastic et le durcisseur à env. 20° C dans leur emballage d'origine fermé, dans un endroit approprié et au sec.

Traitement des déchets



Boîte et tube contenant le matériau durci doivent être éliminés comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant de l'utiliser, lisez attentivement et respectez les consignes de sécurité.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.