

Crépi à taloche MARMORAN CARRARA B110



avantages du produit

- Durablement élastique, ne farine pas
- Haute résistance aux alcalis
- Imperméable, mais perméable à la vapeur d'eau

Le **Crépi à la taloche intérieur MARMORAN CARRARA blanc B110** est un crépi industriel fabriqué sur la base d'une émulsion de résine synthétique insaponifiable et de granulats de marbre.

> Domaine d'application

Le MARMORAN CARRARA crépi taloche intérieur peut s'appliquer sur tous les supports sains, solides et stables. Selon le mode de talochage diverses structures peuvent être obtenues.

> Caractéristiques du produit

Selon les conditions de chantier, l'opération peut se faire durant les 15–20 min. suivant l'application. Durée de séchage sous conditions normales : hors poussière après 2–3 heures. Le MARMORAN CARRARA crépi taloche intérieur séché peut être éliminé avec un diluant pour nitrocellulose. Les parties adjacentes ne pouvant pas être nettoyées au diluant nitrocellulose sont à protéger.

Fiche de données Sécurité

Fiche de données Sécurité Crépi à taloche MARMORAN CARRARA B110

Déclaration de Performance (DoP)

Déclaration de Performance (DoP) Crépi à taloche MARMORAN CARRARA B110

> Mise en oeuvre

Le contenu du bidon est à brasser avant l'emploi. Une éventuelle adaptation de la viscosité peut se faire par adjonction d'un peu d'eau. Le MARMORAN CARRARA crépi taloche intérieur est appliqué à la truelle inoxydable en couche de 1,5 fois l'épaisseur du grain. La surface est structurée au froitoir en bois, en plastique ou en plexiglas.

> La préparation de surface

Avant l'application du MARMORAN CARRARA crépi taloche intérieur le support doit être sec et exempt de poussière, de saleté etc. Les supports normalement absorbants comme par exemple les crépis de fond MARMORAN sont à traiter au MARMORAN Fond G 111. Les supports fortement absorbants, tels que le plâtre sont à traiter au fond pénétrant MARMORAN ou au MARMORAN Fond isolant au quartz G145. Sur le béton ou lors de travaux de rénovation etc. le fond pénétrant MARMORAN ou le fond isolant MARMORAN peuvent s'appliquer.

> Informations générales

L'application ne doit pas se faire à des températures inférieures à +5 °C ou supérieures à +30 °C. Durant et après toute application, le produit doit être protégé de l'action des intempéries.

> Remarques particulières

Teintes: Le MARMORAN CARRARA crépi taloche intérieur s'obtient en blanc nature et dans toutes les teintes de la collection MARMORAN. Dur demande en teintes spéciales (fournir un échantillon de 12 x 12 cm, au minimum).

Solvant : **exempt de solvant (KEL-CH)**

> Unités de d'emballage

Le MARMORAN CARRARA crépi taloche intérieur est livré en bidons de 25 kg. À l'abri du gel et de la chaleur, en emballages bien fermés, le MARMORAN CARRARA crépi taloche intérieur se conserve jusqu'à 12 mois, sans préjudice de qualité.



Produits associés

Fond MARMORAN G111 (prêt à l'emploi)

Pour supports normalement absorbants. Peut être dilué au maximum 5 à 10% d'eau !

> Consommation / Rendement

Selon la qualité du support et de sa structure, la consommation se situe vers env.:

Grain 0,5 mm	1,0 - 1,5 kg/m ²
Grain 1,0 mm	1,5 - 2,0 kg/m ²
Grain 1,5 mm	2,0 - 2,6 kg/m ²
Grain 2,0 mm	2,5 - 3,0 kg/m ²
Grain 3,0 mm	3,5 - 4,2 kg/m ²