Fiche produit

SIGA-*Primur*®

cartouche / boudin

Actualisée le : 30.12.2016

Distributeur : SIGA

Type d'application : raccords durablement étanches à l'air sur la maçonnerie crépie et d'autres supports minéraux

Mode de pose : voir mode d'emploi

Composition : colle hautes performances de fort pouvoir adhésif et d'élasticité durables

Conditionnement : 12 cartouches, 12 boudins / carton

Caractéristiques :

		Normes	Unités	Valeurs
Contenu		cartouche boudin	310 ml 600 ml	quantité suffisante pour 6 – 8 m quantité suffisante pour 12 – 16 m
Résistance thermique			°C	-40 °C à +100 °C
Température de mise en oeuvre			°C	à partir de +5 °C
Epaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion s_d (pour une épaisseur de cordon de 4 mm)		EN 1931	m	4
Étanchéité à l'air : Coefficient de perméabilité des joints Valeur de référence pour la perméabilité à l'air par rapport à la longueur	valeur a valeur Q_{1000}	EN 12114	m^3/(hmdaPA2/3) m^3/(mh)	< 0.1 ≤ 0.25
Résistance au vieillissement	fort pouvoir adhésif de longue durée, ne peut ni déssécher ni durcir en raison de l'absence de caoutchouc, résine et solvants, suit de manière fiable et durable les mouvements de la construction			
Aptitude au stockage	à l'abri du gel, illimitée			