

Enduit de réparation et de surface intérieure



– fin

Enduit blanc enrichi en résines synthétiques sur enduit au plâtre

Matériau

Application	Convient particulièrement bien pour enduire des surfaces murales et des plafonds à l'intérieur et pour enduire sur des plaques de plâtre cartonnées. S'utilise également sur le béton cellulaire et la pierre calcaire.
Propriétés	Sans nocivité écologique, ouvert à la diffusion, haut rendement, excellente adhérence, facile à mettre en œuvre, degré de blanc agréable. Se ponce bien. Atteint les qualités de surfaces Q1 – Q4 étirable jusqu'à zéro.
Couleur	Blanc
Ingrédients	Sulfate de calcium semi-hydrate, farine de pierre à chaux, caolin, méthylcellulose, pour en dispersions et régulateur du temps de prise.
Code produit	CP1
Stockage	Ranger au sec et hors gel. Bien refermer le pot entamé. Se conserve env. 6 mois.
Conditionnement	5 kg et 25 kg

Mise en œuvre

Support	Pour supports portants, fermes, secs et propres qui ont été correctement préparés. Nous recommandons à cet effet de respecter les normes VOB, DIN 18 363, partie C, paragraphe 3. Éliminer minutieusement du support la poussière, les particules qui se détachent, les papiers peints, les matières grasses, la cire et les peintures qui s'effritent. Rendre rugueuses les surfaces lisses, humecter préalablement les supports fortement absorbants tels que les enduits, le béton ordinaire, le béton poreux, etc. ou appliquer une couche de fond. N'adhère pas sur le verre, le métal et le plastique lisse. <u>Ne convient pas</u> pour les supports durablement humides.
----------------	--

Mise en œuvre	Saupoudrer lentement 1 kg d' enduit de réparation et de surface MODULAN - intérieur - fin dans env. 600 ml d'eau propre. Pour des plus petites quantités, utiliser d'autant moins d'eau et pour des plus grosses quantités, utiliser d'autant plus d'eau ou saupoudrer l' enduit de réparation et de surface MODULAN - intérieur - fin jusqu'à former des îlots secs.
	Après env. 2 minutes d'imprégnation, mélanger à la main ou à l'agitateur à moteur pour obtenir une préparation sans grumeaux. Appliquer avec une spatule exempte de rouille ou une taloche lisse. Dès que la préparation commence à durcir, il est possible de lisser de nouveau, si nécessaire humecter la surface. La préparation peut être utilisée pendant env. 60 minutes. Epaisseur maximale de la couche par passe env. 20 mm. Le cas échéant, après séchage, appliquer une autre couche d'enduit.
Remarque	Avant d'appliquer la couche suivante, appliquer le produit de bouche-porage HORN BACH LF sur les endroits réparés. Pour travailler, utiliser uniquement des outils exempts de rouille.
Nettoyage des outils	Aussitôt après utilisation, à l'eau, en ajoutant éventuellement du produit à vaisselle.
Consommation	Env. 900 g par m ² /mm, en fonction du type et de l'épaisseur de l'application.
Durée de séchage	Env. 8 heures par mm d'épaisseur à + 20°C et 65 % d'humidité relative de l'air.
Température de mise en œuvre	Support et air ambiant au moins 5°C pendant la mise en œuvre et le séchage.

Remarques

Conseils de sécurité	Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux et la peau, rincer minutieusement et immédiatement avec de l'eau. Ne pas déverser dans l'égout/les cours d'eau ni dans la terre. Marquage évent. de la fiche technique de sécurité visible.
Elimination du produit lorsqu'il est usagé	Ne déposer pour le recyclage que des contenants sans résidus. Les résidus de matériau peuvent être éliminés selon le code de déchet AVV n° 170802.

Version 06.2015

Les indications figurant sur cette fiche technique reposent sur des tests d'application intenses réalisés en laboratoire et dans le pratique et sont données à titre indicatif. L'utilisateur est toutefois responsable de l'application réalisée. Les indications données ne constituent nullement une garantie.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim à Landau

Fournisseur :



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Téléphone 06 71 / 8 70-0 · Fax 06 71 / 8 70-488