

POLY MAX® GLASKLAR EXPRESS

UNIVERSELLER, KRISTALLKLARER MONTAGEKLEBSTOFF UND DICHUNGSKITT, MIT SEHR SCHNELLEM ENDSTÄRKEAUFBAU.

UHU



PRODUKTBESCHREIBUNG

Universeller, kristallklarer Montageklebstoff und Dichtungskitt auf Basis der einzigartigen SMP-Technologie und sehr schnellem Endstärkeaufbau. Zum Verleimen, Montieren und Abdichten von vielen Baumaterialien auf nahezu allen Untergründen (sowohl glatte, poröse als auch nicht poröse Untergründe). Superstark und schnell, kristallklar und dauerelastisch.

ANWENDUNGSBEREICH

Klebt u.a. Glas, Stein, Naturstein, Beton, Putz, viele Kunststoffe, Holz, Spanplatten, Trespa, Eisen, Aluminium, Zink, Stahl, Edelstahl und andere Metalle, keramische Fliesen, Kork und Spiegel. Verbindet u.a. Sockelleisten, Latten, Lattenkonstruktionen, Fensterbänke, Schwellen, Traufbretter, Platten, Isolationsmaterial, Gipsplatten, Polystyrolornamente und Zierleisten. Dichten: Baukonstruktionen: Anschlussfugen bei Rahmen (aus Kunststoff), Traufbretter, Dächer, Dachrinnen, Mauern, Lichtkuppeln und Schornsteine. Nicht geeignet für Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), PTFE und Bitumen.

EIGENSCHAFTEN

- Kristallklar · Sehr hohe Endstärke · Sehr schneller Endstärkeaufbau · Dauerelastisch · Für Innen und Außen · Überstreichbar (vorher ausprobieren)
- Gutes Füllvolumen · Temperaturbeständig von -40°C bis +100°C · Wasser- und witterungsbeständig · 100 % Klebstoff (schrumpffrei) · Haftet auf leicht feuchten Untergründen · Aushärtung 2 mm/24 Stunden · Lösungsmittelfrei · Schimmelresistent · Ausgezeichnete Haftung ohne Primer · Säurefrei, geruchlos
- Mit wiederverschließbarer Tülle

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Ausschließlich bei Temperaturen zwischen +5 °C und +40 °C verarbeiten.

Anforderungen an die Oberflächen: Der Untergrund muss stabil, sauber,

staub- und fettfrei sein. Ein Primer ist nicht erforderlich. Der Untergrund darf leicht feucht sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:

Kleben und Verbinden: Kitt streifen- oder punktförmig (aller 10-40 cm) sowie immer an Ecken und Rändern von Platten auftragen. Das Material innerhalb von 10 Minuten an Ort und Stelle anbringen und fest zusammendrücken oder mit einem Gummihammer vorsichtig anklopfen. Schweres Material gegebenenfalls 4 Stunden einklemmen oder fixieren. Handfest nach 2 Stunden, die Verbindung ist für den Transport oder leichte Belastungen stark genug. Maximale Endstärke je nach Untergrund (mindestens 1 poröses Material) und Umgebungsbedingungen nach ca. 4 Stunden. Dichten: Kitt bis zum Fugenboden gleichmäßig auftragen und innerhalb von 10 Minuten mit einem feuchten (Seifenwasser ohne Zitrone) Spachtel, Kittstreicher oder Finger glatt streichen. Vertikale Fugen von unten nach oben glatt streichen. Vollständige Durchhärtung nach einigen Tagen (je nach Schichtdicke). Beim Überstreichen mit Alkydfarbe trocknet die Farbe eventuell langsamer.

Flecken/Rückstände: Zum Reinigen von Geräten und zum Entfernen von nassen Klebstoffresten Terpentin verwenden. Festgetrocknete Leimreste können nur mechanisch entfernt werden.

Bitte beachten Sie: Die genannten Trocknungszeiten basieren auf der Verleimung von mindestens einem porösen Material und einer Klebstoffdicke von ca. 1 mm. Bei der Verleimung von zwei nicht-porösen Materialien bzw. einer dickeren Klebstoffschicht muss mit erheblich längeren Trocknungszeiten gerechnet werden.

TROCKNUNGSZEITEN*

Hautbildungszeit: ca. 10-15 Minuten

Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden

Härtungszeit: ca. 2 mm/24 Stunden

Endfestigkeit: Maximale Endfestigkeit wird erreicht nach ca. 4 Stunden

* Die Trocknungszeiten können variieren, u.a. abhängig von Untergrund, aufgetragener Produktmenge, Feuchtigkeitsgehalt und Umgebungstemperatur.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Feuchtigkeitsbeständigkeit: Sehr gut

Wasserbeständigkeit: Gut

Temperaturbeständigkeit: Von -40°C bis +100°C.

UV-Beständigkeit: Beschränkt

Schimmelbeständigkeit: Gut

Chemische Beständigkeit: Gut

Überstreichbarkeit: Überstreichbar mit sowohl Acryl- als auch Alkydfarbe.

Beim Überstreichen mit Alkydfarbe trocknet die Farbe eventuell langsamer. Vorher immer testen.

Elastizität: Gut

Füllungsvermögen: Sehr gut

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis: Silanmodifizierter Polymer

Farbe: Transparent

Viskosität: Pastös

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.

Feststoffgehalt: ca. 100 %
Dichte: ca. 1.04 g/cm³
Zugfestigkeit: ca. 220 N/cm²
Scherfestigkeit: ca. 250 N/cm²
Flammpunkt: K3 (>55°C)
Schrumpfung: ca. 0 %
Härte (Shore A): ca. 45
Bruchdehnung: ca. 250 %

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Mindestens 18 Monate nach der Herstellung. Nach dem Öffnen begrenzt haltbar. Gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.

Hinweis: Die obigen Angaben sind das Ergebnis sorgfältig durchgeführter Untersuchungen. Dieses Merkblatt soll Sie bei Klebearbeiten nach unserem besten Wissen beraten. Für die Ergebnisse und Schäden jeder Art können wir im jeweiligen Anwendungsfall keine Verantwortung übernehmen, da sich bei den vielfältigen Möglichkeiten (Werkstofftypen, Werkstoffkombinationen und Arbeitsweise) die mitspielenden Faktoren unserer Kontrolle entziehen. Eigene Prüfungen und Versuche sind durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur auf die immer gleichbleibend hohe Qualität unseres Erzeugnisses übernommen werden.