

102 Mastic à fenêtre

- intérieur et extérieur -



Mastic à l'huile de lin pour les réparations et les rénovations

Matériau

Application	Produit universel, notamment pour les simples vitrages des fenêtres et portes.
Propriétés	Le mastic à fenêtre MODULAN est souple, très malléable et facile à mettre en œuvre.
Conditionnement	Enduit prêt à l'emploi
Couleur	Naturel et brun.
Ingrédients	Huile de lin, craie, siccatifs.
Code produit	G 1
Stockage	Au sec, au frais mais hors gel. Bien refermer le pot entamé et le consommer rapidement.
Dimensions des conditionnements	Boîte de 750 g.

Mise en œuvre

Support	Pour supports portants, fermes, secs et propres qui ont été correctement préparés. Nous recommandons à cet effet de respecter les normes VOB, DIN 18 363, partie C. Eliminer minutieusement du support la poussière, les particules qui se détachent, les matières grasses, la cire et les peintures qui s'effritent, rendre rugueuses les surfaces lisses.
Mise en œuvre	Lors de la mise en place des vitrages, veiller à ce que les fentes soient propres, sans poussières, sèches et recouvertes d'une couche de fond. La couche de fond ne doit toutefois pas être trop épaisse pour ne pas obturer les pores du bois. Les dispositions de la directive BFS, de la norme DIN 18361 et de la norme DIN 18545 doivent être strictement respectées. Post-traitement : Après formation d'une peau sur le mastic, recouvrir avec des peintures élastiques au plus tard 4 à 6 semaines après. Les laques très brillantes solvantées à la résine alkyde sont alors particulièrement recommandées. Peindre trop tôt peut entraîner l'apparition de plis. En cas d'utilisation des laques acryliques diluables dans l'eau, il faut toujours faire un essai préalable. Remarque : Avec les vitrages simples, il peut se former, comme on le sait, de la condensation côté intérieur. Il faut impérativement éviter que cette eau pénètre dans le lit du mastic. Les fenêtres à double vitrage ne doivent pas être posées aussitôt après la pose du vitrage car le mastic a besoin d'air libre pour prendre.

Fiche technique



Nettoyage des outils	Après utilisation, nettoyer à l'eau, en ajoutant éventuellement de la lessive ou du produit à vaisselle.
Consommation	En fonction du type et de l'épaisseur de l'application.
Durée de séchage	Durée de séchage selon l'épaisseur de la couche et la température ambiante env. 7-21 jours.
Température de mise en œuvre	Au moins 8°C pour le support et l'environnement, pendant la mise en œuvre et le séchage.

Remarques

Conseils de sécurité	Tenir hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux et la peau, rincer minutieusement et immédiatement avec de l'eau. Ne pas déverser dans l'égout/les cours d'eau ni dans la terre. Marquage évent. de la fiche technique de sécurité visible.
Elimination du produit lorsqu'il est usagé	Ne déposer pour le recyclage que des contenants sans résidus. Les résidus de matériau séchés ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères.

Version 07.2015

Les indications figurant sur cette fiche technique reposent sur des tests d'application intenses réalisés en laboratoire et dans le pratique et sont données à titre indicatif. L'utilisateur est toutefois responsable de l'application réalisée. Les indications données ne constituent nullement une garantie.

Hornbach Baumarkt AG
76879 Bornheim à Landau

Fournisseur :



Meffert AG Farbwerke · Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Téléphone 06 71 / 8 70-0 · Fax 06 71 / 8 70-488