

Sous-couche d'accrochage

Agent d'adhérence universel sur zinc et métaux non ferreux

Pour l'intérieur et l'extérieur

Cette fiche technique a été établie sur la base des toutes dernières avancées techniques et de notre expérience en matière d'application. En raison de la multitude de supports et types de constructions possibles, les indications de la fiche technique ne dégagent nullement l'utilisateur de ses obligations relevant des règles techniques d'usage, à savoir de vérifier que le produit convient (par exemple en procédant à des essais de peinture, etc.) avant de procéder à l'application envisagée. Nous ne pouvons nullement être responsables des applications qui ne sont pas clairement citées dans cette notice technique. Pour de telles applications, veuillez au préalable contacter nos techniciens spécialisés. Notamment si vous souhaitez combiner notre produit avec d'autres produits. La parution d'une nouvelle version de fiche technique annule toutes les versions précédentes.

Pour obtenir de plus amples renseignements, téléphoner au 00 800/ 63333782 (appel gratuit depuis un poste fixe en Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas).

Description du produit

Champ d'application

La sous-couche d'accrochage pour métaux Hornbach est un primaire spécial universel, solvanté, désaromatisé, offrant une excellente adhérence. Favorise l'adhérence sur l'aluminium, le zinc, le cuivre et s'utilise comme primaire sur les fenêtres PVC et les gouttières, à l'intérieur et l'extérieur. Les surfaces ainsi recouvertes d'un primaire peuvent après un court temps de séchage être colorées sans problème avec la laque de protection des métaux.

Propriétés

- Solvanté, désaromatisé
- Excellentes caractéristiques d'adhérence
- Protection durable contre la rouille
- Directement recouvrable

Degré de brillance

Mat

Couleur

Gris

Conditionnement

250 ml, 750 ml

Consommation

En moyenne env. 125 ml/m² pour une application en une couche. La consommation peut varier selon le pouvoir absorbant et la méthode d'application. Déterminer la consommation exacte en procédant à un essai.

Température de mise en œuvre

Au moins +5 °C pour le support et l'environnement pendant la mise en œuvre et le séchage.

Mise en œuvre

Support	Préparation du support	Primaire
Généralités	Le support doit être propre, sec, porteur, exempt d'impuretés et de substances altérant l'adhérence, et il doit être conforme à la technique actuelle. Les fiches techniques BFS actuelles ainsi que le VOB, partie C, les travaux de peinture DIN 18363 doivent être respectées.	
Fer / acier	Éliminer la rouille, la couche d'oxydes, les résidus de soudure par moyen mécanique jusqu'à obtention d'une surface métallique brillante. En outre, les arêtes vives doivent être arrondies.	Sous-couche d'accrochage
Zinc	Nettoyer avec un feutre à poncer et un chiffon humide ammoniacal. Pour ce faire, préparer un mélange à base d'eau, d'ammoniac et d'un peu de produit à vaisselle. Respecter les rapports de mélange indiqués sur la notice d'utilisation de l'ammoniac. Laver ensuite les surfaces avec de l'eau. En outre, les arêtes vives doivent être arrondies. À titre d'alternative, il est également possible d'utiliser un nettoyant à zinc.	Sous-couche d'accrochage
Aluminium, métal à blanc	Nettoyer la surface avec un diluant universel, poncer les surfaces avec un feutre nylon, puis nettoyer de nouveau avec un diluant universel et un chiffon en coton jusqu'à ce qu'il ne reste plus de résidus.	Sous-couche d'accrochage
Plastiques pouvant être peints	Nettoyer avec un feutre à poncer et un chiffon humide ammoniacal. Pour ce faire, préparer un mélange à base d'eau, d'ammoniac et d'un peu de produit à vaisselle. Respecter les rapports de mélange indiqués sur la notice d'utilisation de l'ammoniac. Laver ensuite les surfaces avec de l'eau. En outre, les arêtes vives doivent être arrondies.	Sous-couche d'accrochage
Anciennes peintures	Éliminer intégralement les peintures qui s'écaillent, se détachent et se fissurent. Poncer légèrement les anciennes peintures qui adhèrent bien. Vérifier que l'ancienne peinture peut être recouverte et qu'elle est compatible avec la nouvelle peinture. Effectuer éventuellement un test de bande adhésive et un test de peinture. Voir la fiche technique BFS n° 20.	Sous-couche d'accrochage

Dilution

Le produit est prêt à appliquer à la brosse. Appliquer sans diluer.

Méthode d'application

Avant utilisation, bien mélanger et appliquer 1 à 2 couches de finition non diluées. La sous-couche d'accrochage pour métaux Hornbach peut être appliquée à la brosse ou au rouleau.

Au pinceau

Pour appliquer au pinceau, utiliser un pinceau à peinture spécial à poils naturels ou mixtes.

Au rouleau	Pour une application au rouleau, utiliser un rouleau en mousse rugueuse. Il est également possible d'utiliser un rouleau à poils courts et de passer ensuite directement un rouleau en mousse fine.
Temps de séchage	A 20 °C et max. 60 % d'humidité relative de l'air Sec au toucher au bout de 1 heure env. Recouvrable au bout de 12 heures env. Si la température est inférieure ou l'humidité de l'air supérieure, les durées indiquées peuvent être plus longues.
Consignes de mise en œuvre	▪ En raison du développement d'odeur atypique des laques solvantées, il est recommandé pour les surfaces importantes à l'intérieur d'utiliser des laques en phase aqueuse. ▪ En raison de la multitude de supports possibles et d'autres facteurs d'influence, il est recommandé d'effectuer un essai avant d'appliquer le produit. ▪ Respecter les fiches techniques des produits cités dans cette notice technique. ▪ Si les couches sont trop épaisses ou si le temps de séchage entre les couches est trop court, des ridules peuvent apparaître à la surface de la laque et les temps de séchage peuvent être plus longs.
Remarque	▪ Pour assurer la longévité de la couche de peinture, vérifier au moins une fois par an qu'elle n'est pas abîmée. Réparer les endroits abîmés dans les règles de l'art.
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils aussitôt après utilisation avec un produit à nettoyer les pinceaux ou un substitut de térébenthine.

Remarques sur le produit

Type de liant	Résine alkyde spéciale
Composants	Conforme à la directive VdL relative aux peintures pour le bâtiment : Résine alkyde, pigments organiques et inorganiques, pigments antirouille, solvants, additifs.
Densité	env. 1,3 – 1,4 g/cm ³ selon la teinte
Consigne de sécurité VOC	Valeur limite UE du produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 500 g/l VOC.
Conseils de sécurité	Liquide et vapeur inflammables. Tenir hors de portée des enfants. Eviter de manger, de boire et de fumer pendant l'application de la peinture. Pendant et après le travail, veiller à assurer une bonne ventilation. Ne pas déverser dans l'égout, ni dans les cours d'eau, ni dans la terre. Marquage évent. de la fiche technique de sécurité bien visible. Fiche de sécurité disponible sur demande.
Stockage	Ranger toujours au frais, au sec et à l'abri du gel.

**Elimination du produit
lorsqu'il est usagé**

Ne déposer pour le recyclage que des emballages exempts de résidus. Les résidus de peinture séchés peuvent être jetés dans les ordures ménagères. Les emballages comportant des résidus liquides doivent être déposés dans un point de collecte de vieilles peintures. Code de déchet AVV n° 080111.

**Meffert AG**
Farbwerke**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach

Téléphone 06 71 / 8 70-0 • Fax 06 71 / 8 70-397

Technique d'application 00 800/ 63333782

Email : anwendungstechnik@meffert.com