

Sikacryl® Texture

Körniger Acryl-Dispersions-Dichtstoff für Innen und Aussen

Beschreibung

Sikacryl® Texture ist ein gebrauchsfertiger, emissionsarmer, körniger Acryl-Dichtstoff für Anschlussfugen und Risse mit geringen Bewegungen.

Anwendung

- Zum Abdichten von Anschlussfugen ohne dauerhafter Wasserbelastung in Fassaden mit strukturierter Oberfläche.
- Zum Füllen von Rissen und Löcher in Wänden und Decken.

Vorteile

- Für Aussen- und Innenanwendungen
- Strukturierte Oberfläche
- Gebrauchsfertig
- Einfache Applikation
- Wetter- und alterungsbeständig
- Gute UV-Beständigkeit
- Überstreichbar mit vielen Farben
- Geruchsarm
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

Produktdaten

Art

Farbton Weiss

Lieferform Kartuschen à: 300 ml in Kartons à 12 Kartuschen
Palettenlieferung: 100 x 12 Kartuschen (= 1200 Kartuschen)

Lagerung

Lagerbedingungen / Haltbarkeit Im ungeöffneten Originalgebinde bei einer Lagertemperatur zwischen +5 °C und +25 °C: 24 Monate ab Produktionsdatum. Trocken lagern.

Technische Daten

Chemische Basis Acryl-Dispersion

Dichte Ca. 1.80 kg/l

Hautbildungszeit Ca. 20 Minuten (Je nach Klima)



Aushärtungs- geschwindigkeit	Ca. 2 mm pro 24 Stunden (Je nach Klima)							
Zulässige gesamte Bewegungsamplitude	10 %							
Standfestigkeit	Sehr gut							
Gebrauchstemperatur	-25 °C bis +80 °C (Trocken)							
Mechanische / physikalische Eigenschaften								
Shore A Härte	Ca. 24 ± 5 (Nach 28 Tagen)							
Verarbeitungs- hinweise								
Verbrauch / Dosierung	Die Fugenbreite muss so dimensioniert werden, dass sie der Bewegungskapazität des Fugendichtstoffes Rechnung trägt. Die minimale Fugenbreite für Bewegungsfugen beträgt > 10 mm und bei Anschlussfugen (Dreiecksfugen) 7 mm. Das Verhältnis Breite : Tiefe ca. 2 : 1 muss eingehalten werden.							
	<table><tr><td>Breite</td><td>10 mm</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Tiefe</td><td>10 mm</td><td>8 mm</td></tr></table>	Breite	10 mm	15 mm	Tiefe	10 mm	8 mm	
Breite	10 mm	15 mm						
Tiefe	10 mm	8 mm						
Abhängig von der Riss- resp. Fugengrösse								
Fugenlänge (m)	$\frac{300 \text{ ml}}{\text{Fugenbreite (mm)} \times \text{Fugentiefe (mm)}}$							
ml pro Laufmeter	$\frac{\text{Fugenbreite (mm)} \times \text{Fugentiefe (mm)}}{1000 \text{ ml}}$							
Um eine 3-Flankenhaftung zu vermeiden, sind Hinterfüllprofile zu verwenden.								
Untergrund- beschaffenheit	Saubere, trocken, eben, frei von Fett, Staub und losen Teilen. Farbe, Zementhaut und andere schwach haftenden Teile müssen entfernt werden. Standard Regeln der Baukunst müssen beachtet werden.							
Untergrundvorbereitung / Grundierung	Primer sind im Normalfall nicht erforderlich. Eine deutliche Haftverbesserung auf porösem oder stark saugendem Untergrund wird auch schon durch leichtes Anfeuchten der Haftflächen erreicht. In schwierigen Fällen muss eine Verdünnung aus 3 Teilen Sikacryl® Texture zu 1 Teil Wasser vorgestrichen werden. Auf Kunststoffen und lackierten Flächen sind Verträglichkeit und Haftung zu prüfen.							
Verarbeitungs- bedingungen / Limiten								
Untergrundtemperatur	Min. +5 °C, max. +30 °C							
Lufttemperatur	Min. +5 °C, max. +35 °C							
Untergrundfeuchtigkeit	Trocken							

Verarbeitungsanweisung

Verarbeitungsmethode / -geräte

Sikacryl® Texture wird gebrauchsfertig geliefert.

Nach entsprechender Reinigung und Untergrund-Vorbereitung, Kartusche in Hand- oder Druckluftpistole geben und Sikacryl® Texture in die Fugen ausdrücken und innerhalb 15 Minuten mit einem nassen Spachtel abziehen.

Wenn Abdeckband verwendet wird, Band entfernen solange der Dichtstoff noch weich ist.

Frischer nicht ausgehärteter Dichtstoff kann mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

Gerätereinigung

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Ausgehärtetes Material kann nur noch mechanisch entfernt werden.

Wichtige Hinweise

Sikacryl® Texture ist nicht geeignet für dauernd oder häufig wasserbelastete Fugen, für Sanitärfugen, Bodenfugen, für Abdichtungen an blankem Stahl und Glasversiegelungen.

Wir empfehlen die Fugen im Aussenbereich mit Aussendisperisonsfarbe zu überstreichen.

Verträglichkeit mit Farbe vor der Anwendung prüfen.

Nicht verwenden auf Bitumen, Gummi, EPDM und anderen weichmaterialhaltigen Werkstoffen.

Messwerte

Alle in diesem Produktdatenblatt aufgeführten technischen Daten stammen aus Laborversuchen. Von uns nicht beeinflussbare Umstände können zu Abweichungen der effektiven Werte führen.

Länderspezifische Daten

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt sind gültig für das entsprechende, von der Sika Schweiz AG ausgelieferte Produkt. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Angaben in anderen Ländern davon abweichen können, beachten Sie im Ausland das lokale Produktdatenblatt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Für detaillierte Angaben konsultieren Sie bitte das aktuelle Sicherheitsdatenblatt unter www.sika.ch.

Rechtliche Hinweise

Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall, vorausgesetzt die Produkte wurden sachgerecht gelagert und angewandt. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemässen und erfolversprechenden Beurteilung durch Sika erforderlich sind, Sika rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Der Anwender hat die Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Produktdatenblatt, das von uns angefordert werden sollte.



Sika Schweiz AG
Postfach
Tüffenwies 16
CH-8048 Zürich

Tel. 058 436 40 40
Fax 058 436 46 55
www.sika.ch

