

## FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

## Sikafloor®-340 Level

ENDUIT DE LISSAGE AUTONIVELANT POUR SOLS, POUR DES ÉPAISSEURS DE COUCHE ÉLEVÉES DE 4 - 40 MM



### DESCRIPTION DU PRODUIT

Enduit de lissage autonivelant pour sols de haute qualité, à base de ciment, enrichi de matières synthétiques, très faible émission.

### EMPLOI

- Pour spatuler, lisser, égaliser et niveler sur tous les supports appropriés à la pose, en intérieur
- Convient sous les revêtements céramiques, textiles et élastiques ainsi que sous les parquet

### AVANTAGES

- Pour des utilisations en intérieur
- Pompable
- Autonivelant
- Très bonnes propriétés d'ouvrabilité et d'autonivellement
- Durcissement complet rapide et rapidement praticable

- Faible tension
- Résistance élevée à la pression et à la flexion
- Convient pour le chauffage au sol
- Convient pour les sièges équipés de roulette selon EN 12529

### INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

EMICODE EC1<sup>PLUS</sup> R: très faible émission, ajusté

### CERTIFICATS

- Déclaration de performance (DoP) no 29724504: Marquage CE comme enduit de lissage pour sols à base de ciment, pour une utilisation dans les bâtiments selon les exigences de la norme EN 13813 (C35-F7)
- Organisme d'essais, de surveillance et de certification de la ville de Vienne, Vienne (AT): Classification par la technique de protection contre l'incendie selon EN 13501-1 - Rapport d'essai no MA39-VFA 2014-0702.01 du 04.06.2014

### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

<b>Base chimique</b>	Mortier de ciment spécial enrichi de matières synthétiques
<b>Conditionnement</b>	Sac en papier de 25 kg
<b>Aspect/Couleurs</b>	Gris
<b>Conservation</b>	En emballage d'origine non entamé: 9 mois à partir de la date de production
<b>Conditions de stockage</b>	Température de stockage entre +5 °C et +25 °C. Entreposer au sec. Les sacs entamés doivent être refermés immédiatement et utilisés le plus rapidement possible.

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la compression	$\geq 17 \text{ N/mm}^2$	(24 heures, +23 °C)	(EN 13892-2)
	$\geq 29 \text{ N/mm}^2$	(7 jours, +23 °C)	
	$\geq 39 \text{ N/mm}^2$	(28 jours, +23 °C)	
Résistance à la traction par flexion	$\geq 7 \text{ N/mm}^2$	(28 jours, +23 °C)	(EN 13892-2)

## INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	5.00 - 5.25 l/25 kg		
Consommation	~ 1.8 kg/m <sup>2</sup> /mm		
Durée de vie en pot	~ 30 minutes	(+20 °C)	

Temps d'attente entre les couches	<b>Praticable après</b>	
	~ 3 heures	
	<b>Prêt pour la pose après</b>	
	~ 24 heures	Tous les revêtements jusqu'à 15 mm d'épaisseur de couche
	~ 48 heures	Tous les revêtements jusqu'à 30 mm d'épaisseur de couche
	~ 72 heures	Tous les revêtements jusqu'à 40 mm d'épaisseur de couche
	~ 4 heures	Revêtements ouverts à la diffusion de la vapeur et carrelages jusqu'à 40 mm d'épaisseur de couche

Les données se rapportent à des conditions climatiques de +20 °C et 65 % d'humidité relative de l'air, ainsi qu'à une température du support de +15 °C au minimum. Ces valeurs sont influencées par les changements des conditions climatiques, tout particulièrement par la température et l'humidité relative de l'air.

## INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN ŒUVRE

### NATURE DU SUPPORT/TRAITEMENT PRÉLIMINAIRE

Suffisamment solide, portant, stabilité de forme et sec en permanence.

Se conformer aux exigences de la SIA.

Exempt de couche pouvant entraver l'adhérence, comme p.ex. la poussière, les salissures, l'huile, la graisse et autres particules friables.

Enlever les couches de séparation, résidus rigides et similaires en utilisant des mesures appropriées comme p.ex. le ponçage, fraisage, grenailage ou à la brosse. Enlever mécaniquement les anciens résidus de colle hydrosolubles, sur les résidus présentant une bonne adhérence, appliquer une couche de fond avec Sika® Primer MR Fast ou Sika® Primer MB.

Enlever la plus grande partie des anciens résidus de colle résistants à l'eau, sur les résidus présentant une bonne adhérence, appliquer une couche de fond avec Sikafloor®-01 Primer (dilué 1:1 avec de l'eau).

Sur les supports absorbants comme les chapes ciment ou béton, appliquer une couche de fond avec Sikafloor®-01 Primer (dilué 1:3 avec de l'eau).

Sur les supports critiques resp. les supports devant satisfaire à des exigences élevées, appliquer une couche de fond avec SikaScreed®-20 EBB. Pour d'autres informations, veuillez contacter votre conseiller technique. Protéger contre l'humidité les chapes liées au sulfate de calcium avec Sikafloor®-01 Primer (dilué 1:1 avec de l'eau). En cas d'épaisseurs de couche de plus de 5 mm, appliquer une couche de fond avec Sika® Primer MB et saupoudrer avec Sikadur®-501 N.

Sur les supports non absorbants, comme p.ex. les carrelages, appliquer une couche de fond avec Sikafloor®-02 Primer. Epaisseur de couche maximale 10 mm.

Sur les chapes d'asphalte coulé, appliquer une couche de fond avec Sikafloor®-02 Primer. Epaisseur de couche maximale 5 mm.

Sur les chapes de magnésie ou xylolithe, appliquer une couche de fond avec Sika® Primer MR Fast ou Sika® Primer MB et saupoudrer avec Sikadur®-501 N.

Veuillez observer les fiches techniques des produits actuellement en vigueur pour les couches de fond Sika® en question.

## MALAXAGE DES PRODUITS

Gâcher Sikafloor®-340 Level dans un récipient propre en mélangeant dans de l'eau froide et propre jusqu'à obtention d'un mélange homogène. Laisser reposer le mélange durant env. 3 minutes et remuer encore une fois brièvement.

Pour le mélange, il est recommandé d'utiliser un malaxeur en forme de panier ou à hélices.

## APPLICATION

Après le gâchage, verser la masse à spatuler et répartir régulièrement au moyen d'une truelle de lissage. En cas de mise en œuvre sur de grandes surfaces, il est recommandé d'utiliser un raclor.

Sikafloor®-340 Level peut être pompé au moyen d'une pompe à vis courante à mélange continu avec post-mélangeur. Pour d'autres informations, veuillez contacter votre conseiller technique.

Pour des épaisseurs de couche élevées, il faut installer, sur les éléments verticaux, une bande de rive isolante p.ex. Sika® LevelTape-8.

Les travaux préparatoires comme p.ex. le spatulage des raccords ainsi que l'égalisation des zones de dégradations et inégalités doivent être exécutés au préalable avec la masse d'égalisation thixotrope Sika® Patch-300.

Protéger Sikafloor®-340 Level en cours de prise contre une température ambiante élevée, une exposition directe aux rayons du soleil et des courants d'air.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils et installations immédiatement après utilisation avec de l'eau. Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

## AUTRES REMARQUES

Sikafloor®-340 Level contient du ciment. Il réagit de manière alcaline avec l'humidité. C'est la raison pour laquelle il faut protéger les yeux et les voies respiratoires. Ne pas respirer la poussière. En cas de contact, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau. En cas de contact avec les yeux consulter en outre un médecin.

Pour les produits supplémentaires, observer les fiches techniques des produits actuellement en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre conseiller technique.

Le contact avec des objets de construction métalliques comme p.ex. les conduites d'eau, doit être évité, car en particulier les tubes en acier zingué ne présentent pas une protection suffisante contre la corrosion.

Les restes de matériaux secs ou complètement durcis peuvent être éliminés comme déchets industriels ou déchets de chantier.

Vider complètement les emballages et les éliminer de manière adéquate.

## VALEURS MESURÉES

Toutes les données techniques indiquées sur cette fiche produit se fondent sur des tests de laboratoire. Les données réelles mesurées peuvent être différentes pour des raisons indépendantes de notre volonté.

## RESTRICTIONS LOCALES

Veuillez noter qu'en raison d'une réglementation locale spécifique, les données déclarées pour ce produit peuvent différer d'un pays à l'autre. Veuillez vous reporter à la fiche produit locale pour obtenir des informations exactes sur le produit.

## ECOLOGIE, PROTECTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination sans danger des produits chimiques, les utilisateurs doivent se reporter à la Fiche Produit de Sécurité la plus récente (FPS) contenant des données physiques, écologiques, toxicologiques et d'autres données liées à la sécurité.

## RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de changer les propriétés de ses produits. Nos agences sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos Conditions générales de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la notice technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

**Sika Schweiz AG**

Tüffenwies 16

CH-8048 Zürich

Tel. +41 58 436 40 40

Fax +41 58 436 45 84

[www.sika.ch](http://www.sika.ch)



Sikafloor-340Level\_fr\_CH\_(09-2016)\_1\_2.pdf

Fiche technique du produit  
Sikafloor®-340 Level  
septembre 2016, Version 01.02  
020815030010000196