



## fiche technique 03/17-CH

# climowool DF2-h laine de verre hydrophobée 034

Laine de verre hydrophobée pour l'isolation thermique sous chevron, plafond suspendu et pour les toitures froides ventilées ( et assainissement des toitures par l'extérieure). Pour l'isolation phonique et thermique des combles non praticables. Pour l'isolation thermique, comprésible et hydrophobée dans les toitures.

### Matériel

Laine de verre avec le certificat RAL, certifié sans émission nocive conformément à la directive EU-Richtlinie 97/69, note Q.

Part de verre recyclé: > 70% Liant naturel écologique Ecose



MW EN 13162-T2-WL(P)-AFr5



| Domaine de mise en oeuvre suivant la DIN 4108-10 |  |  |        |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| DI   |  | Isolation intérieure des toitures sous chevrons et sur les plafonds suspendus.       | DAD dk |  | Isolation extérieure des toitures ou des dalles, à protéger des intempéries. |  |  |  |  |  |
| WH   |  | Disolation des plafonds, cloisons / murs et des toitures. Sous construction en bois. | DZ     |  | isolation des combles sans charges importantes au sol.                       |  |  |  |  |  |

| Caractéristiques techniques                    | valeurs | unités   | normes               |  |  |  |  |
|--|---------|----------|----------------------|--|--|--|--|
| valeur nominale de conductibilité thermique λD | 0.0338  | W/(mK)   | DIN EN 13 162        |  |  |  |  |
| facteur résistance diffusion vapeur/m          | ~ 1     |          | EN 12086             |  |  |  |  |
| capacité thermique massique c                  | 0.84    | kJ/(kgK) |                      |  |  |  |  |
| résistance à la diffusion de l'air AFr         | ≥ 5     | kPas/m²  | EN 29053             |  |  |  |  |
| masse volumique                                | 20      | kg/m³    |                      |  |  |  |  |
| comportement au feu                            | RF1     | (A1)     | VKF / DIN EN 13501-1 |  |  |  |  |

| Spécifications              |        |        |        |        |        |        |        |       |       |       |       |       |       |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| épaisseur [mm]              | 60     | 80     | 100    | 120    | 140    | 160    | 180    | 200   | 220   | 240   | 260   | 280   | 300   |
| longueur [mm]               | 9000   | 7000   | 6300   | 5300   | 4500   | 4000   | 3500   | 3200  | 3300  | 3000  | 2500  | 2400  | 2400  |
| largeur [mm]                |        |        |        |        |        |        | 1200   |       |       |       |       |       |       |
| Valeur R [m²K/W]            | 1.77   | 2.36   | 2.95   | 3.55   | 4.14   | 4.73   | 5.32   | 5.91  | 6.50  | 7.10  | 7.69  | 8.28  | 8.87  |
| nombre de rouleaux/paquet [ |        |        |        |        |        |        | 1      |       |       |       |       |       |       |
| m²/rouleau [m²]             | 10.80  | 8.40   | 7.56   | 6.36   | 5.40   | 4.80   | 4.20   | 3.84  | 3.96  | 3.60  | 3.00  | 2.88  | 2.88  |
| rouleaux/palette [pièce]    | 24     |        |        |        |        | 18     |        |       |       |       |       |       |       |
| m²/palette [m²]             | 259.20 | 201.60 | 181.44 | 152.64 | 129.60 | 115.20 | 100.80 | 92.16 | 71.28 | 64.80 | 54.00 | 51.84 | 51.84 |

### Remarque

Climowool recommande l'utilisation des membranes pare-vapeur et accessoires de collage Climowool pour créer une enveloppe étanche.

#### Stand: August 2016

Das vorliegende Produktdatenblatt basiert auf dem derzeitigen Entwicklungsstand des Produktes und verliert bei einer Neufassung seine Gültigkeit. Fragen Sie uns im Zweifelsfalle, ob Ihnen die jeweils neueste Fassung, kenntlich am Ausgabestand, vorliegt. Lieferung nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Verfügbarkeit