

Fiche technique



HORNBACH Lasure Pour Bois



- ✓ haute résistance aux intempéries, haute protection UV
- ✓ effet hygrostatique
- ✓ mise en oeuvre facile

Propriétés

Hornbach Lasure Pour Bois est une lasure teintée pour bois, résistante aux intempéries, à base d'eau, pour l'extérieur. Excellentes propriétés d'application. Les veinures naturelles restent visibles.

- Élastique et régulateur d'humidité
- grande résistance aux intempéries
- protection anti-UV
- anti-gouttes et anti-projections
- généreux et sans odeur une fois sec

Domaine d'utilisation

Idéale pour l'extérieur: Pièces en bois non massives, par ex. les éléments de protection de la vue, les cabanes de jardin, les abris pour voitures, les façades en bois, les balcons, les avant-toits, les jouets. Ne convient pas pour les meubles, les fenêtres, les portes et les surfaces horizontales telles que les sols.

Teintes

Incolore

Toute seule, la teinte « incolore » n'assure pas une protection anti-UV suffisante. C'est pourquoi elle ne s'utilise que comme couche complémentaire ou pour éclaircir.

Aspect

-

Composants

Dispersion d'acrylate de styrol, pigments anorganiques, eau, additifs, conservateurs 2-méthyl-2H-isothiazolin-3-one et 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one.
La teneur en COV de ce produit est de 15 g/l max. La valeur limite de l'UE est de 130 g/l max. (catégorie A/e à partir de 2010).

Code du produit

-

Résistance à la lumière

Très bonne; haute protection UV

Résistance aux intempéries

Seulement appliquer à l'extérieur.

Diluant

Eau

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Rendement

1 l suffit pour environ 14 m² pour une seule couche en fonction du support. Déterminer les consommations précises par un test d'application.

Séchage

À +20 °C et pour une humidité relative de l'air de 65 %, recouvrable au bout de 12 hrs. Sèche de part en part au bout d'environ 24 hrs. Une humidité relative de l'air plus élevée et une température plus basse peuvent retarder la durée de séchage.

Outils

Pinceau et rouleau pour acrylique, pistolet.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire et au savon immédiatement après l'emploi.

Application

Le support doit être propre, sec, exempt d'huile, exempt de graisse et de cire et stable. L'humidité du bois ne devrait pas être supérieure à 15 %. Laver les bois très résineux et contenant des résidus gras au diluant universel. Couche de rénovation : Retirer les vieilles couches qui s'effeuillent, et polir celles abîmées par les intempéries jusqu'à faire réapparaître le bois sain. Poncer les anciennes couches intactes.

Bien mélanger avant l'emploi. Appliquer 2 couches de lasure pour bois dans le sens des veinures. Nouvelle couche : Prétraiter les bois non traités et sensibles au bleuissement (résineux, aubier) avec la sous-couche pour bois avec protection contre le bleuissement. Appliquer 2 couches de lasure pour bois dans le sens des veinures. Appliquer 3 couches sur les surfaces très exposées aux intempéries.

Notices importantes

Ne pas mettre en oeuvre à une température inférieure à +8 °C (valable pour l'air ambiant et le support) ! Lors du transport le récipient doit être maintenu en position verticale. Protéger le récipient contre renversement pour éviter l'écoulement éventuel du produit ! Bien refermer hermétiquement les récipients après l'emploi et les entreposer à un endroit frais mais pas exposé au gel. Utiliser les restes dans les récipients entamés dans les plus brefs délais. En cas d'utilisation de plusieurs bidons, veiller à respecter le même numéro de fabrication.

Mesures de sécurités

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Peut produire une réaction allergique.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire l'étiquette avant utilisation.

Lors des travaux de pulvérisation, utiliser des filtres combinés du type A2/P2.

Lors des travaux de ponçage, utiliser des filtres à poussières du type P2.

Au cours de la mise en oeuvre ainsi qu'après la mise en oeuvre du produit, veiller à ce que le lieu de travail soit bien aéré.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime

en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

En cas de contact avec la peau (ou les cheveux) : laver abondamment à l'eau et au savon.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.

Fiche technique



Éviter le rejet dans l'environnement.

Déchets

Éliminer le contenu/récipient dans des centres de collecte de déchets de peinture spécialisés et autorisés. Les restes de matériau séchés peuvent être éliminés dans les ordures ménagères. Seuls des récipients ne contenant plus aucuns restes peuvent être destinés au recyclage.

Les données figurant dans cette fiche technique résident dans l'état de technique et de développement le plus actuel. Comme une multitude de différents supports et de différentes conditions peuvent influencer sur l'application d'une peinture, l'utilisateur est obligé à faire un essai, malgré de nos instructions. Nous n'assumons aucune responsabilité quant à des erreurs d'application et leurs conséquences. Avec parution de cette fiche technique toutes les éditions antérieures perdent leur validité.