Fiche technique

MOLTO
Elastik Moltofill

Mastic prêt à l'emploi pour l'intérieur et pour les joints de dilatation

Description du produit	
Domaines d'application	Mastic de remplissage et d'étanchéification pour joints de dilatation et fissures qui ne sont pas plus larges et plus profonds que 5 mm. Idéal pour les fissures de contrainte entre différents matériaux, comme les crépis, le béton, les pierres de maçonnerie, le bois, le métal, les panneaux en fibres durs, en mousse dure, en fibres tendres, en fibro-ciment ainsi que pour les panneaux d'agglomérés.
Propriétés	Mise en œuvre en l'état, directement à partir du tube. Permet de remplir et d'étanchéifier les joints et les fissures de dilatation, élasticité durable.
Teintes	Blanc
Composition conformément à VdL	Dispersion de copolymère d'acrylate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, eau, white-spirit, glycols, additifs, agents conservateurs
Emballages	330 g
Données techniques	
Livraison	Pâte prête à l'emploi
Densité	1,73 g/cm3 (valeur moyenne)
Température de mise en œuvre	Application à partir de +10°C, plage de températures idéale entre 15 et 21°C au niveau de l'élément et de son environnement.
Temps de séchage	Entre 1 à 4 jours, selon l'épaisseur de la couche, la température et l'humidité de l'air. Le séchage en surface commence au bout de 10 minutes environ.
Mise en œuvre	
Procédure d'application	Application à la spatule
Traitement préalable	Bien nettoyer les supports. Enlever les couches de crépi non adhérentes. Evaser légèrement les fissures cunéiformes. Appliquer une couche de fond avec Molto Tiefgrund sur les supports absorbants et sablonneux.
Utilisation	Le matériau doit bien remplir, en profondeur également, la zone défectueuse avant d'être lissé.
Traitement ultérieur	Après séchage total, le mastic Molto Elastik Moltofill peut être recouvert d'un revêtement. (ne pas poncer).
Nettoyage des outils	Le plus rapidement possible après utilisation avec de l'eau
Informations particulières	
Remarques pour une utilisation en toute sécurité	Avant d'utiliser le produit, lire toujours les caractéristiques et les informations produits. Les traitements ultérieurs et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et / ou de fumées dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié.

Informations particulières (suite)	
Stockage et élimination	Stocker le produit uniquement dans son emballage d'origine bien fermé, à l'abri du gel et à des températures supérieures à +5°C et inférieures à +30°C. Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Eliminer les emballages contenant des restes de matériaux conformément aux prescriptions locales.

Les valeurs mentionnées ci-dessus ont été déterminées en laboratoire et dans la pratique. Elles doivent donc être considérées comme des valeurs indicatives et sont, de manière générale, sans engagement. Elles ne constituent que des indications consultatives générales, décrivent nos produits et donnent des informations sur leur mise en œuvre et leur utilisation. Au vu de la diversité et des divergences existant entre les différentes conditions de travail et les différents matériaux utilisés, nous ne pouvons naturellement pas recenser chaque cas particulier. En cas de doute, nous vous recommandons donc d'effectuer des pré-essais ou de demander conseil à Akzo Nobel Coatings AG. Dans la mesure où nous n'avons pas garanti expressément par écrit de propriétés ou d'aptitudes spécifiques aux produits, ni défini un usage contractuellement, tout conseil ou toute information sur la technique d'application, même s'il est apporté en toute connaissance de cause, n'est donné qu'à titre indicatif. Pour le reste, nos conditions générales de vente et de livraison s'appliquent.
Cette édition constitue le tout dernier état de la technique et remplace les précédentes éditions.

Akzo Nobel Coatings AG Industriestrasse 17a CH-6203 Sempach Station Tél.: +41 (0) 41 469 67 00 chretail@akzonobel.com