

ARMASIL®

Fiche 1362 f / version 06 / 03.2008

Fond pénétrant siliconique (concentré) à l'eau 1:10 pour façades

Produit	Concentré de silicone, à mélanger avec 10 parties d'eau pour obtenir une couche de fond prête à l'emploi présentant de bonnes caractéristiques hydrophobes et de consolidation.
Domaine d'application	Pour l'extérieur. Diluer le fond pénétrant pour une application sur supports minéraux absorbants en vue de l'application ultérieure d'ARMASIL peinture siliconique pour façades.
Caractéristiques techniques/ valeurs d'essai	
Liant de base	Alcoxysilan/alcoxysiloxane d'aryle
Teneur en agent actif	99,7%
Masse volumique	1,0 g/cm ³
Point d'inflammation	25°C
Teneur en solvants (COV-CH) (COV-EU)	0,3%, non soumis à la taxe COV Valeur limite d'après EG 42/2004 (Cat. A/h): 50 g/l (2007)/30 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 50 g/l (COV)
Forme de livraison	
Teinte/teintage	Concentré clair jaunâtre-rougeâtre
Conditionnement	Bouteille en plastique de 1 litre avec échelle en ml ou bouteille en plastique de 1 litre avec bidon spécial vide de 12 litres (échelle graduée à l'intérieur)
Stockage	9 mois en emballage d'origine bien fermé, ne pas stocker à une température supérieure à 30°C; voir l'étiquette pour la date exacte d'expiration.
Mise en œuvre	
Support	Le support doit être propre, sec, sain et dégraissé. Avant l'application de la couche de fond sur le support, éliminer complètement les anciennes peintures qui adhèrent mal, les résidus d'huile de coffrage, les concrétions minérales et les substances étrangères en tous genres. Important: les supports non absorbants tels qu'enduits liés synthétiquement et peintures à dispersion ne doivent pas être traités avec ARMASIL fond pénétrant siliconique (concentré) à l'eau pour façades. Les supports mixtes (résidus de dispersion sur supports minéraux fortement absorbants) seront traités avec BUGOFLEX AQUAFIX fond pénétrant pour façades ou ARMASIL fond pénétrant siliconique à l'eau pour façades. Respecter les fiches techniques et directives ASEPP. Il est également recommandé de se reporter aux articles de la check-list KABE ou aux informations KABE, respectivement de consulter l'un de nos conseillers. Les directives et fiches techniques ASEPP en vigueur peuvent se commander directement auprès du secrétariat de l'association.
Mode d'application	Application à la brosse ou avec un appareil approprié à basse pression. Application à saturation et si nécessaire en deux couches frais sur frais.
Dilution	Pour obtenir un fond pénétrant prêt à l'emploi, diluer ARMASIL fond pénétrant siliconique (concentré) à l'eau pour façades dans une proportion de 1:10 avec de l'eau propre. Attention: la durée de mise en œuvre du produit dilué est limitée! L'application interviendra donc dans un délai de 24 heures.

Séchage Au moins 12 heures jusqu'à application de la couche de finition.

Remarques particulières Après usage, nettoyer immédiatement l'outillage à l'eau.

Ne pas mettre en œuvre avec une température du support inférieure à +5°C, un taux d'humidité relative de l'air élevée (> 70%) ou sous un rayonnement solaire direct. Avec des produits d'enduction diluables à l'eau, la température joue un rôle déterminant pour la formation du film.

Si la température est basse, il faut en outre tenir compte de la formation d'eau de condensation. Après application, protéger les surfaces traitées contre le vent et la pluie.

Données de sécurité

Mesures de précaution Respecter les directives de sécurité de la SUVA ainsi que celles figurant sur les étiquettes des produits, sur la fiche des données de sécurité ainsi que dans notre brochure consacrée à la sécurité et à l'environnement (au besoin la réclamer). Liquide inflammable. Tenir à l'écart du feu ouvert ou des objets incandescents. Eviter tout contact avec les yeux et la peau.

Recyclage KABE Possibilité de retourner les emballages vides et les anciennes peintures à KABE Peintures dans des récipients spécifiques. Prière de se reporter aux informations détaillées de notre brochure.

Elimination Remise des bidons entamés et des produits résiduels ou périmés à un centre public de récupération des déchets spéciaux. Respecter en outre les dispositions de l'ordonnance sur les mouvements de déchets (OMoD).

Les informations de cette fiche technique relatives aux caractéristiques et à l'application du produit sont communiquées au plus près de notre conscience sur la base de notre travail de développement et de nos expériences pratiques. Etant donné la diversité des applications possibles, il est impossible de présenter toutes les particularités du produit. En cas de doute, nos techniciens et nos collaborateurs du service extérieur se tiennent à disposition pour tout renseignement. Nos conditions générales de vente et de livraison sont en outre applicables.

Cette fiche technique est périodiquement révisée. En cas de doute, notre service de vente vous renseignera volontiers sur la validité de la présente documentation.